

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	1	82

Titolo

LE PROCEDURE DI CASTEM 2000 PER L'ANALISI MECCANICA DI STRUTTURE IN MATERIALE COMPOSITO LAMINATO

A. Miliozzi Erg/Siec/Sistru

Descrittori

Compositi, Laminati, Meccanica, Castem 2000

Sommario

In questo documento viene presentato il lavoro relativo all'aggiornamento ed alla implementazione, nel sistema di calcolo agli elementi finiti Castem 2000, di un gruppo di procedure per l'effettuazione di calcoli lineari elastici e verifiche di resistenza su strutture costituite di materiali compositi laminati.

Tali procedure permettono in generale di gestire l'input dei dati del materiale, calcolare il campo degli spostamenti, quello delle deformazioni e quello delle tensioni ed, infine, di condurre delle verifiche di resistenza a rottura del materiale.

Note

Lavoro eseguito nell'ambito della commessa interna INN-NUMA/008/ERG-SIEC/009

3			NOME			
			FIRMA			
2			NOME			
			FIRMA			
1			NOME			
			FIRMA			
0	EMISSIONE-SOSTITUISCE		NOME	A. Miliozzi	F. Corsi	R. Tavoni
			FIRMA			
Rev	Descrizione	Data	Redazione	Convalida	Approvazione	

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	2	82

INDICE

1. Introduzione	3
2. Gli operatori base.....	4
3. La tavola caratteristica dei compositi laminati.....	5
4. Le procedure	7
4.1 Procedura @LAREAD.....	8
4.2 Procedura @LALIST	10
4.3 Procedura @LAVIS.....	11
4.4 Procedura @LAKAPPA.....	12
4.5 Procedura @LAMAT.....	13
4.6 Procedura @LARIG.....	14
4.7 Procedura @LACALC.....	15
4.8 Procedura @LASIEP	16
4.9 Procedura @LAGRAPH.....	17
4.10 Procedura @LACRIT.....	18
4.11 Procedura @LAVERG.....	19
4.12 Procedura @LAFAIL.....	20
4.13 Procedura @LAMASS	22
5. Validazione delle procedure	23
5.1 Caso n. 1	23
5.2 Caso n. 2	24
5.3 Caso n. 3	25
5.4 Caso n. 4	26
5.5 Caso n. 5	27
5.6 Caso n. 6	28
5.7 Caso n. 7	29
5.8 Caso n. 8	38
Appendice 1 - Notice degli operatori base	40
Appendice 2 - Listati delle procedure	52
Appendice 3 - Listato dati Gibiane per le verifiche.....	72

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	3	82

1. Introduzione

Effettuare una analisi meccanica su strutture o componenti realizzati con **materiali compositi laminati** è sempre un processo alquanto complesso, qualunque sia il codice di calcolo utilizzato.

La complessità risiede non solo nel tipo di calcolo da effettuare, nel quale sono impegnati materiali ortotropi od in generale anisotropi, ma anche e soprattutto sulla mole di dati che occorre fornire al codice stesso.

Quanto detto può risultare ancora più pesante in quei codici che si affidano a strutture più colloquiali ed aperte, nelle quali l'aspetto teorico passa in primo piano complicando perciò l'esecuzione delle analisi.

Castem 2000 è uno di questi codici.

Fortunatamente, si può approfittare del fatto che Castem 2000 possiede un linguaggio ad alto livello, con il quale si possono costruire “macro-istruzioni” dette **Procedure**, per facilitare la conduzione di una analisi meccanica con materiali compositi laminati.

In particolare, sono state realizzate una serie di procedure che permettono di condurre una analisi ed il relativo post-processamento dei dati, che va dal calcolo delle tensioni per ogni lamina alla verifica di uno dei criteri di rottura, dalla previsione di rottura per la prima lamina alla rottura completa del laminato.

Le procedure scritte permettono di realizzare le seguenti funzioni :

- Realizzazione di un Data Base caratteristico del laminato e la verifica dei dati contenuti ;
- Conduzione di un calcolo lineare elastico con valutazione degli spostamenti ;
- Calcolo delle tensioni e/o deformazione per ciascuna lamina ;
- Verifiche di rottura della lamina e/o del laminato.

Tutte le procedure fanno riferimento ad un **Data Base caratteristico**, che in Castem 2000 è realizzato tramite un oggetto di tipo *TABLE*. Tale Data Base può essere costruito manualmente all'interno del codice o rileggendo i dati registrati, con un opportuno formato, in un file.

Nel presente documento si troverà quindi la descrizione del Data Base caratteristico dei compositi laminati, la descrizione delle procedure realizzate nonché alcuni semplici tests di validazione delle procedure stesse.

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	4	82

2. Gli operatori base

Le “**Procedure**” in Castem 2000 sono delle macro-istruzioni costituite da una sequenza di istruzioni del linguaggio base del codice atte alla realizzazione di una determinato algoritmo o funzione.

Tali istruzioni fanno appello agli **operatori** ed alle **direttive** di base del codice di calcolo. Qui di seguito è riportata una lista non esaustiva degli operatori utilizzati per realizzare le procedure che verranno descritte nei paragrafi successivi.

Operatore	Descrizione
MODE	Permette la definizione del tipo di comportamento del materiale nonché la formulazioni agli elementi finiti da associare alla magliatura
MATE	Permette la definizione delle caratteristiche meccaniche del materiale
RIGI	Calcola la rigidezza propria della struttura o di parte di essa
RESOU	Risolve il sistema lineare F=Ku calcolando il campo di spostamenti
EPSI	Calcola lo stato di deformazione a partire dal campo di spostamenti e dalle caratteristiche del materiale
SIGMA	Calcola lo stato di tensione a partire dal campo di spostamenti e dalle caratteristiche del materiale
RTENS	Ruota il campo di tensioni e/o di deformazioni secondo un nuovo sistema di riferimento od il sistema di riferimento ortotropo

In Appendice 1 è riportato un estratto della Notice di Castem 2000 relativa agli operatori sopra indicati.

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	5	82

3. La tavola caratteristica dei compositi laminati

La tavola caratteristica dei compositi laminati è la tavola che costituisce il Data Base delle caratteristiche geometriche e meccaniche dei materiali compositi laminati da utilizzare nella fase di calcolo e verifica.

In tale tavola si suppone che il componente o la struttura sia suddiviso in zone. Ad ogni zona corrisponde una porzione della magliatura avente un proprio nome identificativo. Le varie zone sono differenziate dal fatto che variano alcuni dei dati principali : ad esempio, è differente il tipo di laminato impiegato oppure la direzione di riferimento per la stesura delle fibre o la normale allo shell che definisce l'impilamento delle lame del laminato.

In conseguenza di ciò, il Data Base caratteristico è costituito da una tavola (TABLE) a 3 indici, che permettono di registrare per ogni zona le caratteristiche del laminato.

Se **tab1** è il nome assegnato alla tavola caratteristica, allora l'accesso ai dati in essa contenuti avviene secondo le seguenti modalità di puntamento :

tab1 . indice1
tab1 . indice1 . indice2
tab1 . indice1 . indice2 . indice3

I valori possibili per *indice1*, *indice2* ed *indice3* sono riassunti nella Tavola 1.

<i>Indice 1</i>	<i>Indice 2</i>	<i>Indice 3</i>	<i>Oggetto puntato</i>	<i>Descrizione</i>
TIPO			mot	tipo di calcolo : MLAY o OMOG
i (entier)			table	informazioni i-esima zona
	MAIL		maillage	supporto geometrico
	FELF		listmots	formulazione elementi finiti DKT o DST o COQ4 o COQ6 o COQ8
	METRIF		mot	metodo per la determinazione della direzione di riferimento DIRE oppure RADI
	DIRNOR		point	vettore direzione normale
	DIRRIF		point	vettore direzione di riferimento
	MOD1		modele	modello agli elementi finiti
ii (entier)		table		informazioni ii-esima lamina
	EPA	flottant		spessore
	EXC	flottant		eccentricità
	ANG	flottant		angolo disposizione fibre in rapporto alla direzione di riferimento
	IDM	entier		indice identificativo del tipo di materiale
MCOL		table		informazioni sui materiali
nn (entier)		table		informazioni sul nn-esimo materiale
	YG1	flottant		modulo di elasticità in direzione longitudinale
	YG2	flottant		modulo di elasticità in direzione trasversale
	G12	flottant		modulo di taglio
	G23	flottant		modulo di taglio
	G13	flottant		modulo di taglio
	NU12	flottant		modulo di Poisson
	ALP1	flottant		coefficiente dilatazione termica in direzione longitudinale
	ALP2	flottant		coefficiente dilatazione termica in direzione trasversale
	RHO	flottant		densità
	XTR	flottant		resistenza in trazione longitudinale
	XCO	flottant		resistenza in compressione longitudinale
	YTR	flottant		resistenza in trazione trasversale
	YCO	flottant		resistenza in compressione trasversale
	SSS	flottant		resistenza la taglio

Tavola 1 - Tavola caratteristica dei compositi laminati

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	7	82

4. Le procedure

Nel presente paragrafo verranno descritte le procedure realizzate in Castem 2000 per l'analisi meccanica dei laminati compositi.

Le informazioni riportate sono le stesse reperibili attraverso la Notice del codice (operatore *INFO*).

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	8	82

4.1Procedura @LAREAD

Descrizione :

Questa procedura permette di completare una tavola caratteristica dei laminati compositi a partire dai dati contenuti in un file di struttura opportuna.

Sintassi :

@LAREAD TAB_LAM (NUNIT) (NOM_FILE) ;

In ingresso :

TAB_LAM Tavola caratteristica dei laminati compositi
con le informazioni seguenti:

TAB_LAM.TIPO	: opzione di calcolo (Mot) MLAY o OMOG
TAB_LAM.I	: informazioni sulla i-esima zona (Tavola)
TAB_LAM.I.MAIL	: MAILLAGE
TAB_LAM.I.FELF	: Tipo di elemento (ListMots)
TAB_LAM.I.METRIF	: Metodo di riferimento (Mot) DIRE o RADI
TAB_LAM.I.DIRRIF	: Direzione di riferimento (Point)
TAB_LAM.I.DIRNOR	: Direzione normale (Point)

NUNIT*ENTIER Numero unità dalla quale leggere i dati (Default 2)

NOM_FILE*MOT Nome del file sul quale si vuole effettuare la lettura (Opzionale)

In uscita :

TAB_LAM Tavola caratteristica dei laminati compositi

Note :

Per conoscere la struttura del file di dati occorre fare riferimento allo schema riportato nella pagina seguente.

Struttura del file per i laminati compositi**nmat***(nmat volte)*

yg1	yg2	nu12		
g12	g23	g13		
alp1	alp2	rho		
xtr	xco	ytr	yco	sss

nzon*(nzon volte)***nlam***(nlam volte)*

epa	exc	ang	idm
------------	------------	------------	------------

Dove :

nmat : numero di materiali definiti

nzon : numero di zone definite

nlam : numero di lamine definite per singola zona

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	¹⁰ 82	

4.2Procedura @LALIST

Descrizione :

Questa procedura produce una lista delle caratteristiche, zona per zona, del laminato composito contenute nella tavola di definizione.

Sintassi :

@LALIST TAB_COMP ;

In ingresso:

TAB_COMP tavola caratteristica dei laminati compositi

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	¹¹ 82	

4.3Procedura @LAVIS

Descrizione :

Questa procedura permette di mostrare la stratificazione delle lamine per una zona richiesta.

Sintassi :

@LAVIS TAB_LAM NUM_ZONA ;

In ingresso :

TAB_LAM	Tavola caratteristica dei laminati compositi
NUM_ZONA	Numero delle zone da mostrare.

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	¹² 82	

4.4Procedura @LAKAPPA

Descrizione :

Questa procedura permette di modificare i moduli di taglio G13 e G23 in funzione del calcolo dei fattori correttivi della stratificazione delle lamine.

Sintassi :

@LAKAPPA TAB_LAM ;

In ingresso :

TAB_LAM Tavola caratteristica del laminato composito

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	<small>13</small>	82

4.5Procedura @LAMAT

Descrizione :

Questa procedura permette di avere, secondo il tipo di omogeneizzazione richiesta:

- la matrice de Hooke omogeneizzata e le caratteristiche equivalenti
(se TAB_ZONA.'TIPO'='OMOG')
- gli oggetti di tipo MATERIAU relativi a ciascuna lamina eccentrica
(se TAB_ZONA.'TIPO'='MLAY')

Sintassi :

TAB_MAT = @LAMAT TAB_LAM NZONE ;

In ingresso

TAB_LAM Tavola delle caratteristiche del laminato

NZONE Numero della i-esima zona (Entier)

In uscita

TAB_MAT Tavola degli oggetti MATERIAU o MAHOOK e CARACTER per la i-esima zone (indice MAT et CAR).

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	¹⁴ 82	

4.6Procedura @LARIG

Descrizione :

Questa procedura permette di calcolare la matrice di rigidezza del laminato relativo ad una zona sia nel caso di lamine eccentriche sia nel caso di laminati omogeneizzati.

Sintassi :

RIG1 = @LARIG TAB_MAT ;

In ingresso

TAB_MAT Tavola degli oggetti di tipo MATERIAU o MAHOOKE CARACTER
(indice MAT e CAR)

In uscita

RIG1 Oggetto di tipo RIGIDITE per la zona considerata

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	15	82

4.7Procedura @LACALC

Descrizione :

Questa procedura permette di effettuare un calcolo elastico statico su una magliatura composta da più zone in materiale composito laminato.

Sintassi :

DEP1 = @LACALC TAB_LAM CLIM FF (RIG2) ;

In ingresso:

TAB_LAM	Tavola caratteristica del laminato (TABLE)
CLIM	Condizioni ai limiti per la struttura (RIGIDITE)
FF	Forze (CHPOINT)
RIG2	Rigidezza addizionale per le parti della struttura che non sono composte da laminati (Opzionale) (RIGIDITE)

In uscita:

DEP1	Campo di spostamenti (CHPOINT)
------	--------------------------------

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	¹⁶ 82	

4.8Procedura @LASIEP

Descrizione :

Questa procedura permette di calcolare strato per strato le tensioni e le deformazioni per una zona data e le riporta nel sistema di riferimento ortotropo.

Sintassi :

TAB_SIEP = @LASIEP TAB_LAM NZON DEP1 (MOT1) ;

In ingresso:

- | | |
|----------------|---|
| TAB_LAM | Tavola caratteristica del laminato |
| NZON | Numero della i-esima zona (Entier) |
| DEP1 | Campo degli spostamenti |
| MOT1 | Parola chiave con la quale si possono richiedere i campi di tensione e di deformazione insieme o separati.
Questa è opzionale e può valere :
'ALL' : per entrambi (Default)
'SIG' : per le sole tensioni
'EPS' : per le sole deformazioni |

In uscita:

- TAB_SIEP** Tavola con i campi di tensioni e di deformazioni

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	¹⁷ 82	

4.9Procedura @LAGRAPH

Descrizione :

Questa procedura permette di visualizzare la variazione delle tensioni attraverso lo spessore in un punto richiesto.

Sintassi :

TSIG = @LAGRAPH TAB_LAM DEPL1 NZON VET1 P0 ;

In ingresso:

TAB_LAM	Tavola caratteristica del laminato
DEPL1	Campo degli spostamenti
NZON	Numero della zona richiesta
VET1	Direzione di orientazione del campo delle tensioni
P0	Punto per il quale si vuole visualizzare le tensioni

In uscita:

TSIG	Tavola delle tensioni
------	-----------------------

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	¹⁸ 82	

4.10Procedura @LACRIT

Descrizione :

Questa procedura permette di effettuare un calcolo strato per strato ed elemento per elemento del "failure rate" relativo ad uno dei criteri seguenti:

MAXSTRESS	Maximum Stress
MAXSTRAIN	Maximum Strain
TSAI-WU	Tsai-Wu
TSAI-HILL	Tsai-Hill
HOFFMANN	Hoffmann

Sintassi :

TAB_CRIT = @LACRIT TAB_LAM NZON TAB_SIEP FM MOT_CRIT ;

In ingresso:

TAB_LAM	Tavola caratteristica (TABLE)
NZON	Numero della i-esima zona
TAB_SIEP	Tavola delle tensioni e delle deformazioni (TABLE)
FM	Fattore Moltiplicativo delle tensioni o delle deformazioni (FLOTTANT)
MOT_CRIT	Parola chiave per selezionare i criteri di rottura (MOT)

In uscita:

TAB_CRIT Tavola dei "failure rates" (TABLE)

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	¹⁹ 82	

4.11Procedura @LAVERG

Descrizione :

Questa procedura permette di effettuare una verifica grafica del "failure rate" relativo ad uno dei criteri di rottura.

Sintassi :

@LAVERG TAB_CRIT NPLY OEIL1 ;

In ingresso:

TAB_CRIT	Tavola dei "failure rates" lamina per lamina (Vedere la procedura LACRIT)
NPLY	Numero della lamina che si vuole verificare
OEIL1	Punto di vista (POINT)

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	20	82

4.12Procedura @LAFAIL

Descrizione :

Questa procedura permette di verificare la resistenza limite di un laminato attraverso l'annullamento delle proprietà elastiche delle lamine che arrivano a rottura.

Sintassi :

@LAFAIL TAB_LAM TAB_FAIL ;

con :

TAB_LAM Tavola caratteristica del laminato

TAB_FAIL Tavola caratteristica per condurre un calcolo di resistenza di un laminato.
La Tavola contiene in ingresso:

Indice Descrizione

'SOUSTYPE' MOT di valore 'LAMINATE_FAIL'

'TYP_FAIL' MOT per identificare il tipo di verifica
che vogliamo effettuare.

Questa può valere :

'FPF' : First Ply Failure (Default)

'LPF' : Last Ply Failure

'ITERMAX' ENTIER numero massimo di iterazioni per
convergere. (Default 10)

'PREC' FLOTTANT indica il valore della
precisione di convergenza. (Default 1.e-2)

'CLIM' Oggetto RIGIDITE delle condizioni ai limiti

'CHARG' Oggetto CHPOINT del caricamento

'RIG2' Oggetto RIGIDITE per una rigidezza addizionale a quella
del laminato (Opzionale)

et en uscita:

'FMF' Fattore moltiplicativo del carico per il First Ply Failure

'NPF' Indice della prima lamina rotta

'NZF' Indice della zona alla quale appartiene la prima lamina rotta

'FML' Fattore moltiplicativo del carico per il Last Ply Failure

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	<small>21</small>	82

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	22	82

4.13Procedura @LAMASS

Descrizione :

Questa procedura calcola la matrice di massa di un laminato composito.

Sintassi :

MAS1 = @LAMASS TAB_LAM ;

In ingresso

TAB_LAM Tavola caratteristica del laminato composito

In uscita

MAS1 Risultato di tipo RIGIDITE e di sotto-tipo MASSE.

Note :

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	<small>23</small>	82

5. Validazione delle procedure

5.1 Caso n. 1

Titolo :

Cilindro composito a 2 strati

Descrizione :

Un cilindro di raggio 1.05 ed altezza 1., bloccato alla sua base per lo spostamento secondo l'asse Z, è sottoposto ad una pressione interna pari a 100. Il materiale è composto da due lamine di spessore 0.05 e con le fibre disposte a +45° e -45° le cui caratteristiche meccaniche sono :

$$E1=7.E6 ; E2=1.3E6 ; v12=0.28 ; G12=5.E5$$

Il tipo di elemento utilizzato è : DKT.

Obiettivo :

Lo spostamento radiale di un nodo della base è confrontato con quello analitico : 1.3776E-4.

Procedure verificate :

@laread, @lalist, @lavis, @lamat, @larig, @lacalc

Risultati :

	Analitico	Calcolato	Errore %
Spostamento Radiale	1.37762E-4	1.37767E-4	0.00363

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	<small>24</small>	82

5.2Caso n. 2

Titolo :

Piastra in composito a 2 strati

Descrizione :

Una piastra quadrata di lato 254. in materiale composito a 2 lamine è appoggiata lungo tutta la sua periferia. Una pressione ripartita pari a 0.6894 è applicata su tutta la piastra. Le lamine, disposte a +45° e -45°, hanno le seguenti proprietà meccaniche :

$$E_1=276.E3 ; E_2=6.9E3 ; v_{12}=0.25 ; G_{12}=3.4E3$$

Il tipo di elemento utilizzato è : DKT.

Obiettivo :

Lo spostamento verticale del punto centrale della piastra è confrontato con il risultato teorico: 23.25.

Procedure verificate :

@laread, @lalist, @lavis, @lamat, @larig, @lacalc

Risultati :

	Analitico	Calcolato	Errore %
Spostamento Verticale	23.25	23.13	0.53

5.3Caso n. 3**Titolo :**

Piastra sandwich

Descrizione :

Una piastra quadrata di lato $a=10$, in materiale composito laminato con 3 strati a $(0, 0, 0)$ di spessore 0.1 per le pelli e 0.8 per lo strato centrale, è sottoposta ad una pressione uniforme unitaria. Le caratteristiche dei materiali sono le seguenti :

Per le pelli : $E_1=3.4156$; $E_2=1.793$; $\nu_{12}=0.44$; $G_{12}=1.$; $G_{23}=0.608$; $G_{13}=1.015$

Per lo strato centrale : $E_1=0.34156$; $E_2=0.1793$; $\nu_{12}=0.44$; $G_{12}=0.1$; $G_{23}=0.0608$; $G_{13}=0.1015$

I tipi di elemento utilizzati sono : DKT e DST.

Obiettivo :

Il valore della freccia nel punto centrale viene confrontato con il valore teorico.

Procedure verificate :

@lakappa

Risultati :

	DKT	DST	DST con CT
Wc calcolato	31.394	31.475	42.731
Wc teorico	31.24	31.465	41.92
Errore %	0.49	0.03	1.93

	k13	k23
calcolato	0.3525	0.3525
teorico	0.3521	0.3521
Errore %	0.11	0.11

Riferimento :

Batoz,Dhott - *Modelisation des structures par éléments finis* - Hermes

5.4Caso n. 4**Titolo :**

Piastra a 4 lamine (0,90)s ed L/h=10

Descrizione :

Una piastra quadrata semplicemente appoggiata di lato $a=10$ in e spessore $h=1$ in è composta di 4 lamine di uguale spessore disposte a (0.90)s . La piastra è soggetta ad una pressione uniforme di 1 psi. Le proprietà del materiale sono :

$E_1=25E6$ psi, $E_2=1E6$ psi, $G_{12}=G_{23}=0.5E6$ psi, $G_{13}=0.2E6$ psi e $\nu_{12}=0.25$.

Sono stati utilizzati tutti gli elementi a disposizione : DKT, DST, COQ4, COQ6 e COQ8.

Obiettivo :

Viene calcolata e confrontata la deflessione al centro della piastra.

Procedure verificate :

@laread, @lacalc

Risultati :

Elemento	Deflessione centrale		
	teorica	calcolata	errore %
dkt	1.025E-04	6.810E-5	33.5
dst	1.025E-04	8.192E-5	20.1
coq4	1.025E-04	1.025E-04	0.02
coq6	1.025E-04	1.025E-04	0.01
coq8	1.025E-04	1.025E-04	0.01

5.5Caso n. 5**Titolo :**

Piastra a 4 lamine (45,-45)s ed L/h=10

Descrizione :

Una piastra quadrata semplicemente appoggiata di lato $a=10$ in e spessore $h=1$ in è composta di 4 lamine di uguale spessore disposte a (45.-45)s . La piastra è soggetta ad una pressione uniforme di 1 psi. Le proprietà del materiale sono :

$E_1=25E6$ psi, $E_2=1E6$ psi, $G_{12}=G_{13}=0.5E6$ psi, $G_{23}=0.2E6$ psi e $\nu_{12}=0.25$.

Sono stati utilizzati tutti gli elementi a disposizione : DKT, DST, COQ4, COQ6 e COQ8.

Obiettivo :

Viene calcolata e confrontata la deflessione al centro della piastra ed il momento attorno all'asse x..

Procedure verificate :

@laread, @lacalc, @lasiep

Risultati :

<i>Deflessione centrale</i>			
Elemento	teorica	calcolata	errore %
dkt	7.0599E-5	4.6861E-5	33.6
dst	7.0599E-5	5.3142E-5	24.7
coq4	7.0599E-5	7.4869E-5	6.04
coq6	7.0599E-5	7.5136E-5	6.42
coq8	7.0599E-5	7.5099E-5	6.37

<i>Momento x</i>			
Elemento	teorica	calcolata	errore %
dkt	3.8775	4.1433	6.85
dst	3.8775	4.1581	7.23
coq4	3.8775	3.8886	0.28
coq6	3.8775	3.5525	8.38
coq8	3.8775	3.5437	8.60

5.6Caso n. 6**Titolo :**

Piastra a 4 lamine (45,-45)s ed L/h=100

Descrizione :

Una piastra quadrata semplicemente appoggiata di lato $a=100$ in e spessore $h=1$ in è composta di 4 lamine di uguale spessore disposte a (45.-45)s . La piastra è soggetta ad una pressione uniforme di 1 psi. Le proprietà del materiale sono :

$E_1=25E6$ psi, $E_2=1E6$ psi, $G_{12}=G_{13}=0.5E6$ psi, $G_{23}=0.2E6$ psi e $\nu_{12}=0.25$.

Sono stati utilizzati tutti gli elementi a disposizione : DKT, DST, COQ4, COQ6 e COQ8.

Obiettivo :

Viene calcolata e confrontata la deflessione al centro della piastra ed il momento attorno all'asse x..

Procedure verificate :

@laread, @lacalc, @lasiep

Risultati :

<i>Deflessione centrale</i>			
Elemento	teorica	calcolata	errore %
dkt	4.752E-01	4.686E-01	1.38
dst	4.752E-01	4.699E-01	1.11
coq4	4.752E-01	4.729E-01	0.47
coq6	4.752E-01	4.749E-01	0.05
coq8	4.752E-01	4.757E-01	0.11

<i>Momento x</i>			
Elemento	teorica	calcolata	errore %
dkt	418.78	414.33	1.06
dst	418.78	414.59	1.00
coq4	418.78	411.77	1.67
coq6	418.78	380.29	9.19
coq8	418.78	380.29	9.19

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	29	82

5.7Caso n. 7

Titolo :

Test di rottura per la singola lamina

Descrizione :

Una lamina quadrata di lato $l=100\text{in}$ e spessore $t=1\text{in}$, le cui fibre sono disposte ad un angolo θ rispetto alla direzione di carico, è soggetta ad un carico di trazione crescente fino alla rottura. Le sue caratteristiche meccaniche, espresse in psi, sono le seguenti :

$E_1=7.8\text{E}6$, $E_2=2.6\text{E}6$, $G_{12}=1.3\text{E}6$, $v_{12}=0.25$

$X_t=150.\text{E}3$, $X_c=150.\text{E}3$, $Y_t=4.\text{E}3$, $Y_c=20.\text{E}3$, $S=6.\text{E}3$

Il tipo di elemento utilizzato è il DKT.

Obiettivo :

Si vuole valutare la resistenza della lamina al variare dell'angolo θ e confrontare i risultati ottenuti con quelli sperimentali.

Procedure verificate :

@lacrit, @lafail

Risultati :


I risultati ottenuti sono riportati nelle pagine seguenti.

Riferimento :

R. M. Jones - *Mechanics of composite materials*

Maxstress


angolo	Castem	exp. result			
		trazione	compres.	trazione	compres.
0	150	150	150		
2	150.18	150.18			
4	86.224	86.224			
5	71.9705	71.9705	70		
6	57.717	57.717			
8	43.535	43.535			
10	35.086	35.086	30		
15	24	24	20	25	
20	18.669	18.669	15		
25	15.665	15.665			
30	13.856	13.856	11	19	
35	12.158	12.77			
40	9.6811	12.185			
45	8	12	7	17	
50	6.8164	12.185			
55	5.9612	12.77			
60	5.3333	13.856	5	15	
65	4.8698	15.665			
70	4.5299	18.669			
75	4.2872	21.436	4	17	
80	4.1244	20.622			
85	4.0306	20.153			
90	4	20	4	20	

**Laminae Strength
Maximum Stress Failure**

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	³¹ 31	82


Maxstrain

angolo	Castem	exp. result			
		trazione	compres.	trazione	compres.
0	150	48		150	
2	150.23	48.772			
4	86.224	51.241			
5	71.9705	53.594	70		
6	57.717	55.947			
8	43.535	43.535			
10	35.086	35.086	30		
15	24	24	20	25	
20	18.669	18.669	15		
25	15.665	15.665			
30	13.856	13.856	11	19	
35	12.77	12.77			
40	10.981	12.185			
45	8.7273	12	7	17	
50	7.2412	12.185			
55	6.2151	12.77			
60	5.4857	13.856	5	15	
65	4.9596	15.665			
70	4.5805	18.669			
75	4.313	21.565	4	17	
80	4.1351	20.675			
85	4.0332	20.166			
90	4	20	4	20	

**Laminae Strength
Maximum Strain Failure**

Tsai-Hill


angolo	Castem	exp. result			
		<i>trazione</i>	<i>compres.</i>	<i>trazione</i>	<i>compres.</i>
0	150.32	150.32		150	
2	113.13		113.2		
4	74.55		74.846		
5	63.9425		64.364	70	
6	53.335		53.882		
8	41.061		41.862		
10	33.199		34.253	30	
15	22.024		23.597	20	25
20	16.317		18.452	15	
25	12.793		15.393		
30	10.462		13.602	11	19
35	8.8283		12.473		
40	7.5869		11.804		
45	6.6588		11.487	7	17
50	5.9499		11.469		
55	5.3867		11.733		
60	4.9696		12.288	5	15
65	4.6459		13.157		
70	4.3995		14.366		
75	4.2186		15.99	4	17
80	4.0948		17.774		
85	4.0226		19.332		
90	3.9989		19.978	4	20



ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	<small>34</small>	82

Tsai-Wu


angolo	Castem	exp. Result			
		trazione	compres.	trazione	compres.
0	150.32	150.32		150	
2	111.86	111.86			
4	72.605	72.604			
5	61.884	61.8835		70	
6	51.163	51.163			
8	38.902	38.901			
10	31.099	31.099		30	
15	20.152	20.152		20	25
20	14.769	14.769		15	
25	11.528	11.528			
30	9.4612	9.4612		11	19
35	8.0194	8.0194			
40	7.0002	7.0002			
45	6.2083	6.2083		7	17
50	5.6124	5.6124			
55	5.1564	5.1565			
60	4.767	4.7669		5	15
65	4.5108	4.5108			
70	4.3144	4.3143			
75	4.1693	4.1693		4	17
80	4.0697	4.0697			
85	4.0115	4.0115			
90	3.9923	3.9923		4	20



ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	<small>36</small>	82

Hoffmann

angolo	Castem	exp. result			
		trazione	compres.	trazione	compres.
0	150.32	150.32		150	
2	111.25		111.24		
4	71.923		71.922		
5	61.2715	61.2705		70	
6	50.62		50.619		
8	38.483		38.483		
10	30.77	30.771		30	
15	19.942	19.942		20	25
20	14.629	14.629		15	
25	11.427		11.427		
30	9.3885	9.3885		11	19
35	7.9656		7.9656		
40	6.9613		6.9614		
45	6.1789	6.1789		7	17
50	5.5904		5.5904		
55	5.1404		5.1404		
60	4.7938	4.7938		5	15
65	4.5027		4.5027		
70	4.3094		4.3094		
75	4.1666	4.1666		4	17
80	4.0685		4.0685		
85	4.0112		4.0112		
90	3.9923	3.9923		4	20



ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	dì
		CT-SBE-00003	L	<small>38</small>	82

5.8Caso n. 8

Titolo :

Test di rottura per un laminato simmetrico a 3 lamine

Descrizione :

Un laminato quadrato di lato $l=100\text{in}$ e spessore $t=3\text{in}$ costituito da tre lamine, le cui fibre sono disposte ad un angolo $(+\theta, -\theta, +\theta)$ rispetto alla direzione di carico, è soggetto ad un carico di trazione crescente fino alla rottura. Le caratteristiche meccaniche delle singole lamine, espresse in psi, sono le seguenti :

$E_1=7.8\text{E}6$, $E_2=2.6\text{E}6$, $G_{12}=1.3\text{E}6$, $v_{12}=0.25$
 $X_t=150.\text{E}3$, $X_c=150.\text{E}3$, $Y_t=4.\text{E}3$, $Y_c=20.\text{E}3$, $S=6.\text{E}3$

Il tipo di elemento utilizzato è il DKT.

Obiettivo :

Si vuole valutare la resistenza del laminato al variare dell'angolo θ e confrontare i risultati ottenuti con quelli sperimentali.

Procedure verificate :

@lacrit, @lafail

Risultati :


I risultati ottenuti sono riportati nelle pagine seguenti.

Riferimento :

R. M. Jones - *Mechanics of composite materials*


Maxstress

angolo	Castem		exp. result	
	trazione	compres.	trazione	compres.
0	150	150	150	
2	149.73	149.73		
4	140.83	140.83		
5	117.422	117.422		
6	94.014	94.014		
8	70.607	70.607		
10	56.536	56.536		
15	37.591	37.591	30	
20	27.829	27.829		
25	21.769	21.769		
30	17.691	17.691	15	
35	14.904	14.904		
40	13.071	13.071		
45	12	12	7	17
50	9.1839	11.303		
55	7.1785	11.314		
60	5.9446	12.011	5	15
65	5.1646	13.52		
70	4.6635	16.22		
75	4.342	21.096	4	17
80	4.143	20.715		
85	4.0345	20.173		
90	4	20	4	20




Maxstrain

angolo	Castem	exp. result			
		trazione	compres.	trazione	compres.
0	150	48	150		
2	149.71	47.613			
4	140.83	46.517			
5	117.422	45.6985			
6	94.014	44.88			
8	70.607	42.924			
10	56.536	40.871			
15	37.591	36.436	30		
20	27.829	27.829			
25	21.769	21.769			
30	17.691	17.691	15		
35	14.904	14.904			
40	13.071	13.071			
45	12	12	7	17	
50	10.188	11.303			
55	7.6402	11.314			
60	6.1731	12.011	5	15	
65	5.282	13.52			
70	4.7235	16.22			
75	4.3708	21.096	4	17	
80	4.1545	20.773			
85	4.0372	20.186			
90	4	20	4	20	




Tsai-Hill

angolo	Castem		exp. result	
	trazione	compres.	trazione	compres.
0	150.02	150.02	150	
2	132.16	132.16		
4	102.79	102.81		
5	91.2165	91.2495		
6	79.643	79.689		
8	63.946	64.022		
10	53.097	53.206		
15	36.362	36.557	30	
20	27.062	27.392		
25	20.917	21.47		
30	16.589	17.545	15	
35	13.313	14.785		
40	10.67	12.974		
45	8.6748	11.804	7	17
50	7.1818	11.058		
55	6.1258	10.876		
60	5.3767	11.228	5	15
65	4.8398	12.082		
70	4.4908	13.45		
75	4.2559	15.184	4	17
80	4.1062	17.281		
85	4.0231	19.154		
90	3.9965	19.943	4	20




Tsai-Wu

angolo	Castem		exp. result	
	trazione	compres.	trazione	compres.
0	150.02	150.02	150	
2	132.21	133.26		
4	101.85	103.77		
5	90.326	92.6605		
6	78.802	81.551		
8	63.028	65.656		
10	51.962	54.445		
15	35.144	38.271	30	
20	25.758	29.309		
25	19.7	23.779		
30	15.23	15.22	15	
35	11.976	11.994		
40	9.5715	9.5897		
45	7.8572	7.8476	7	17
50	6.6407	6.6166		
55	5.7462	5.7506		
60	5.1284	5.1293	5	15
65	4.6689	4.7023		
70	4.391	4.3887		
75	4.2023	4.2015	4	17
80	4.0813	4.0811		
85	4.014	4.0139		
90	3.9923	3.9923	4	20



Hoffmann

angolo	Castem		exp. result	
	trazione	compres.	trazione	compres.
0	150.02	150.02	150	
2	132.05	133.11		
4	101.55	103.44		
5	90.021	92.3565		
6	78.492	81.273		
8	62.753	65.367		
10	51.724	54.425		
15	34.968	38.056	30	
20	25.617	29.123		
25	19.587	23.608		
30	15.134	15.124	15	
35	11.898	11.917		
40	9.51	9.5291		
45	7.8124	7.8023	7	17
50	6.6099	6.5848		
55	5.7246	5.7293		
60	5.114	5.115	5	15
65	4.6591	4.6932		
70	4.3853	4.383		
75	4.1993	4.1985	4	17
80	4.0801	4.0798		
85	4.0136	4.0136		
90	3.9923	3.9923	4	20





Appendice 1 - Notice degli operatori base

- formulation couplée : 'LIQUIDE' 'MECANIQUE'

Operatore MODELISER

Opérateur MODE (MODELISER)

Voir aussi : OPTI
MATE CARA

MODL1 = MODE GEO1 FOR1 MAT1 (...MATn)

MAT1 (...MATn) : type de matériau avec autant de mots que nécessaire (type MOT). Les types possibles sont listés plus loin.

support

(ELEM1...ELEMn) : élément(s)-fini(s) particulier(s) @ utiliser (type MOT). Par défaut, on utilise l'élément fini ayant le même nom que le

géométrique. Cette liste est obligatoire dans le cas des coques et dans le cas des joints. Les types possibles sont listés plus loin.

Objet :

(N1) : nombre de points intégration(entre 1 et 15) dans l'épaisseur lorsqu'on utilise les éléments de coque avec intégration numérique dans l'épaisseur . Il est conseillé d'utiliser un nombre impair.

Commentaire :

(MOT1) : nom du constituant (type MOT, au maximum 16 caractères)

Cette possibilité est à utiliser lorsque l'on veut associer dans un même calcul plusieurs modèles à un même objet maillage, comme par exemple dans le cas

des coques multicouches. Le nom MOT1 permet alors @ l'utilisateur de différencier chacun des

constituants.

MODL1 : objet modèle résultat (type MMODEL)

- formulations simples :	'MECANIQUE' 'LIQUIDE' 'THERMIQUE' 'CONVECTION' 'POREUX' 'DARCY' 'FROTTEMENT' 'RAYONNEMENT'
--------------------------	---

| Noms des matériaux en MECANIQUE |



Le comportement linéaire doit d'abord être défini, puis le comportement non linéaire, le cas échéant, selon les directives ci-dessous. Par exemple, les données suivantes :

ELASTIQUE ISOTROPE PLASTIQUE ISOTROPE

correspondent à un matériau dont le comportement linéaire est élastique isotrope et dont le comportement non linéaire est plastique selon un modèle de Von Mises à écrouissage isotrope.

- Comportements linéaires :

* 'ELASTIQUE' ('ISOTROPE')	(option par défaut)
'ORTHOTROPE'	
'ANISOTROPE'	
'UNIDIRECTIONNEL'	
'HOMOGENEISE'	
'SECTION'	

Le cas SECTION est utilisable pour les poutres de Timoschenko et permet de décrire le comportement linéaire et non linéaire d'une section droite.

Nom des matériaux en THERMIQUE |

('ISOTROPE')
'ORTHOTROPE'
'ANISOTROPE'

Remarque :

Les noms de formulation et de comportement de matériau doivent être donnés en toutes lettres.

Les tableaux qui suivent indiquent, pour chaque formulation, quels sont les éléments finis disponibles, associés à un support géométrique donné, le(s) degré(s) de leurs fonctions d'interpolation, les options de calcul dans lesquelles ils sont utilisables (voir OPTI) ainsi que les inconnues nodales correspondantes.

Éléments finis en formulation THERMIQUE					
Support géométrique	Elément fini	Description	Degré	Option de calcul	Inconnues nodales
SEG2	BARR	barre	1	PLAN TRID	T T
	COQ2	coque mince variation parabolique dans l'épaisseur	1	PLAN AXIS	T TSUP TINF T TSUP TINF
TRI3	(TRI3)	triangle à 3 noeuds massif	1	PLAN AXIS	T T
	COQ3	coque mince variation	1	TRID	T TSUP TINF



parabolique
dans
l'épaisseur

Inconnue : UX UY UZ UT RX RY RZ RT RR P PI T TSUP TINF LX TH
Duale : FX FY FZ FT MX MY MZ MT MR FP FPI Q QSUP QINF FLX FLUX

Les inconnues nodales liés aux déformations planes généralisées (UZ,RX,RY) et leurs duales (FZ,MX,MY) sont supportées par le point défini lors de l'option MODE PLAN GENE.

QUA4 (QUA4) quadrangle 1 PLAN T
à 4 noeuds AXIS T
massif

COQ4 coque mince 1 TRID T TSUP
variation TINF
parabolique
dans
l'épaisseur

TRI6 (TRI6) triangle 2 PLAN T
à 6 noeuds AXIS T
massif

COQ6 coque épaisse 2 TRID T TSUP
variation TINF
parabolique
dans
l'épaisseur

QUA8 (QUA8) quadrangle 2 PLAN T
à 8 noeuds AXIS T
massif

COQ8 coque épaisse 2 TRID T TSUP
variation TINF
parabolique
dans
l'épaisseur

Operatore MATERIAU

DATE 95/12/28

Opérateur MATE

Voir aussi : MODE CARA
ACIER
IDENTI
PROPAG
TRACTUFI

Objet :

L'opérateur MATE (MATERIAU) crée un champ de propriétés matérielles et/ou géométriques. Pour les éléments qui nécessitent des propriétés matérielles et géométriques, on peut soit les introduire toutes à la fois par MATE, soit introduire les propriétés matérielles par MATE et les propriétés géométriques par CARA puis fusionner les deux champs ainsi obtenus par ET.

Dans ce qui suit, on décrit d'abord les propriétés matérielles puis les propriétés géométriques.

Remarque : Correspondance entre les inconnues nodales et leurs duales



```
*****
*          *
*  PROPRIETES MATERIELLES  *
*          *
*****
```

Il existe deux syntaxes de description des propriétés matérielles, selon que le matériau est isotrope ou non.

```
-----  
| 2-ème syntaxe   : Matériaux ORTHOTROPES , ANISOTROPES , |  
|           UNIDIRECTIONNELS et SECTION |  
-----  
  
| 'DIRECTION' P1 (P2) | | ('PARALLELE') |  
MAT1 = MATE MODL1 | | | | 'PERPENDICULAIRE' |  
..  
| 'RADIAL' P1 (P2) | | 'INCLINE' FLOT1 (P3) |  
  
... NOMCi VALi ... ;
```

Commentaire :

MODL1 : Objet modèle (type MMODEL)

NOMCi : nom du ième paramètre (type MOT)

VALi : valeur(s) du ième paramètre (types ENTIER, FLOTTANT, MCHAML ou EVOLUTION)

MAT1 : objet contenant les caractéristiques du matériau (type MCHAML, sous-type CARACTERISTIQUES)

Les propriétés d'orthotropie et d'anisotropie sont données dans des repères qui dépendent des éléments coques ou massifs et qui sont définis comme suit :

| Repères d'orthotropie pour éléments coques |

Les repères d'orthotropie sont définis par la donnée de la première direction d'orthotropie .On commence par définir un premier vecteur VEC1 par :

'DIRECTION' : on projette la direction P1 (type POINT) sur le plan tangent à la coque, ce qui donne un vecteur VEC1.

'RADIAL' : équivaut à "DIRECTION (PT - P1)", PT étant un point courant de la coque (direction variable en fonction du point de l'élément).

puis on spécifie la première direction d'orthotropie par :

'PARALLELE' : VEC1 est alors la première direction d'orthotropie

'PERPENDICULAIRE': La première direction d'orthotropie est alors perpendiculaire à VEC1

'INCLINE' : La première direction d'orthotropie fait un angle FLOT1 (type FLOTTANT) avec la direction VEC



P3 (type POINT) donne la direction de la normale

extérieure à la coque. Ce vecteur est obligatoire en 3D.

Par exemple, dans le cas d'une coque cylindrique, on écrira 'DIRECTION' P1, P1 étant dirigé selon l'axe du cylindre, puis 'PARALLELE' si la première direction d'orthotropie est selon l'axe,

'PERPENDICULAIRE' si elle est perpendiculaire à l'axe, ou 'INCLINE'

FLOT1 si elle est en hélice le long du cylindre.

Remarque 1 :

La direction P2 n'est pas utilisée dans le cas des éléments coques.

Remarque 2 :

Pour les éléments joints 3D élastiques orthotropes, les repères d'orthotropie sont identiques à ceux des éléments coques. Seule l'option 'RADIAL' est interdite.

Repères d'anisotropie pour éléments massifs

On construit d'abord un trièdre à partir des deux vecteurs VEC1 et VEC2 fournis par l'utilisateur. Le premier axe correspond à VEC1. Le troisième axe est perpendiculaire aux vecteurs VEC1 et VEC2. Le deuxième axe complète le trièdre. Les vecteurs VEC1 et VEC2 sont donnés par :

'DIRECTION' : la direction P1 (type point) correspond à VEC1 et la direction P2 (type point) correspond à VEC2 .

'RADIAL' : en dimension 2, VEC1 joint le point courant à P1; en dimension 3, VEC1 est selon l'axe P1 P2 et VEC2 est selon la perpendiculaire à VEC1 menée depuis le point courant.

Le repère d'anisotropie correspond au trièdre défini ci-dessus éventuellement tourné autour de l'axe 3 :

'PARALLELE' : VEC1 est alors la première direction d'orthotropie (aucune rotation autour de l'axe 3)

'PERPENDICULAIRE' : La première direction d'orthotropie est alors perpendiculaire à VEC1(rotation de +90 autour de l'axe 3)

'INCLINE' : La première direction d'orthotropie fait un angle FLOT1 (type FLOTTANT) avec la direction VEC1 (rotation d'un angle quelconque autour de l'axe 3)

Remarque 2 :

Dans un cas bidimensionnel ,la définition d'un seul vecteur (VEC1) est suffisante. Le deuxième axe correspond à un vecteur qui fait un angle de + 90° avec le vecteur VEC1.

Remarque 3 :

La direction P3 n'est pas utilisée dans le cas des éléments massifs.



'ALPN'

: coefficient de dilatation thermique
suivant la normale au joint (m/K)

a) Cas d'une formulation MECANIQUE

| Noms des paramètres pour un matériau ELASTIQUE ORTHOTROPE |

Coques minces (COQ2, COQ3, DKT)

'YG1 ', 'YG2 '	: modules d'Young
'NU12'	: coefficient de Poisson
'G12 '	: module de cisaillement
'ALP1', 'ALP2'	: coefficients de dilatation thermique
'RHO '	: masse volumique

Coques avec cisaillement transverse (COQ4, COQ6, COQ8)

'YG1 ', 'YG2 '	: modules d'Young
'NU12'	: coefficient de Poisson
'G12 ', 'G23 ', 'G13 '	: modules de cisaillement
'ALP1', 'ALP2'	: coefficients de dilatation thermique
'RHO '	: masse volumique

Elements joints 3D (JOI4)

'KS1 ', 'KS2 '	: raideurs de cisaillement selon les directions 1 et 2 du plan du joint (N/m ³)
'KN '	: raideur normale au plan du joint (N/m ³)
'RHO '	: masse volumique du joint (kg/m ²)

Massifs tridimensionnels

'YG1 ', 'YG2 ', 'YG3 '	: modules d'Young
'NU12', 'NU23', 'NU13'	: coefficients de Poisson
'G12 ', 'G23 ', 'G13 '	: modules de cisaillement
'ALP1', 'ALP2', 'ALP3'	: coefficients de dilatation thermique
'RHO '	: masse volumique

Massifs bidimensionnels

Les noms de paramètres pour les différents cas bidimensionnels sont résumés dans le tableau suivant :

contrainte plane	déformation plane	série de Fourier
	axisymétrique	
'YG1', 'YG2', 'YG3'	'YG1', 'YG2', 'YG3'	'YG1', 'YG2', 'YG3'
'NU12', 'NU23', 'NU13'	'NU12', 'NU23', 'NU13'	'NU12', 'NU23', 'NU13'
'G12 '	'G12 '	'G12 ', 'G23 ', 'G13 '
'ALP1', 'ALP2'	'ALP1', 'ALP2', 'ALP3'	'ALP1', 'ALP2', 'ALP3'
'RHO '	'RHO '	'RHO '

b) Cas d'une formulation THERMIQUE



| Noms des paramètres pour une formulation THERMIQUE ORTHOTROPE |

Coques (COQ2, COQ3, COQ4, COQ6, COQ8)

'K1', 'K2', 'K3'	: conductivités thermiques
'RHO'	: masse volumique
'C'	: chaleur massique
'H'	: coefficient d'échange

* *
* PROPRIETES GEOMETRIQUES *
* *

Massifs tridimensionnels

'K1', 'K2', 'K3'	: conductivités thermiques
'RHO'	: masse volumique
'C'	: chaleur massique
'H'	: coefficient d'échange

| Noms des caractéristiques pour les éléments COQ2, COQ3, COQ4, DKT |

'EPAI'	: épaisseur de la coque
('ALFA')	: coefficient utilisé dans le critère de plasticité (par défaut 2/3)
('EXCE')	: excentrement par rapport au plan moyen, compté positif dans le sens de la normale (non disponible pour COQ3)
('DIM3')	: épaisseur dans l'autre direction (cas des COQ2 en contraintes planes)

Massifs bidimensionnels

Les noms des paramètres pour les différents cas bidimensionnels
sont résumés dans le tableau suivant :

bidimensionnel et axisymétrique	série de Fourier
'K1', 'K2' 'RHO', 'H', 'C'	'K1', 'K2', 'K3' 'RHO', 'H', 'C'

| Noms des caractéristiques pour les éléments COQ6, COQ8 |

'EPAI'	: épaisseur de la coque
('EXCE')	: excentrement par rapport au plan moyen, compté positif dans le sens de la normale



Operatore RIGIDITE

Opérateur RIGIDITE

DATE 95/09/27

Voir aussi : MATE MODE

CARA

RIG1 = RIGI MODL1 CHAM1 (CHAM2) ;

MEC3

Objet :

L'opérateur RIGI calcule la RIGIDITE de différents objets :

| Eléments finis |

Commentaire :

MODL1 : objet modèle (type MMODEL).

CHAM1 : Champ de caractéristiques matérielles et éventuellement géométriques si nécessaire pour certains éléments (cf remarque ci-dessous) (type MCHAML, sous-type CARACTERISTIQUES) ou de matrices de Hooke (type MCHAML, sous-type MATRICE DE HOOKE).

CHAM2 : Champ de caractéristiques (type MCHAML, sous-type CARACTERISTIQUES) nécessaires pour certains éléments (cf remarque ci-dessous) si CHAM1 est un champ de matrices de Hooke.

RIG1 : Résultat de type RIGIDITE de sous-type RIGIDITE.

Remarque :

Il faut spécifier des caractéristiques si la description géométrique de l'élément ne peut se faire par le maillage; par exemple l'épaisseur d'éléments de plaques ou les inerties de flexion pour les éléments de poutres etc...

Operatore SIGMA

Opérateur SIGMA

DATE 95/07/25

Voir aussi : VMIS PRIN
TRES RTEN
CALP CARA

SIG1 = SIGMA ('II') MODL1 CHAM1 (CHAM2) DEP1 ;

Objet :

L'opérateur SIGMA calcule un champ de contraintes à partir d'un champ de déplacements. Pour certains éléments, il s'agit d'efforts (barres, poutres, tuyaux), pour d'autres il s'agit de contraintes généralisées (coques minces). Les contraintes sont calculées dans le repère général pour les éléments massifs et dans le repère local pour les éléments coques, plaques, poutres.

Commentaire :

'II' : mot-clé indiquant qu'on tient compte des termes du second ordre dans le calcul des déformations

MODL1 : objet modèle (type MMODEL)



CHAM1 : Champ de caractéristiques matérielles et éventuellement géométriques si nécessaire pour certains éléments (cf remarque ci-dessous) (type MCHAML, sous-type CARACTERISTIQUES) ou de matrices de Hooke (type MCHAML, sous-type MATRICE DE HOOKE).

CHAM2 : Champ de caractéristiques (type MCHAML, sous-type CARACTERISTIQUES) nécessaires pour certains éléments (cf remarque ci-dessous) si CHAM1 est un champ de matrices de Hooke.

DEP1 : champ de déplacements (type CHPOINT)

SIG1 : champ de contraintes résultat (type MCHAML, sous-type CONTRAINTE)

Remarque :

Il faut spécifier des caractéristiques si la description géométrique de l'élément ne peut se faire par le maillage; par exemple l'épaisseur d'éléments de plaques ou les inerties de flexion pour les éléments de poutres etc...

Dans le cas de coques excentrées, les contraintes sont calculées au niveau de la surface moyenne excentrée.

Contraintes calculées
Éléments finis en formulation MECANIQUE

Elément fini	Option de calcul	Noms des contraintes	Repère de calcul	Points Supports
CERC	AXIS FOUR	EFFX	local	noeud

BARR	PLAN CONT PLAN DEFO TRID	EFFX	local	centre de gravité
------	--------------------------------	------	-------	-------------------

COQ2	PLAN CONT PLAN DEFO AXIS FOUR	N11,NZZ,M11,MZZ N11,NZZ,M11,MZZ N11,N22,M11,M22 N11,N22,N12, M11,M22,M12	local	Points de Gauss
------	--	--	-------	-----------------

POUT TUYA	TRID	EFFX,EFFY,EFFZ, MOMX,MOMY,MOMZ	local	noeuds
--------------	------	-----------------------------------	-------	--------

TIMO	TRID	EFFX,EFFY,EFFZ, MOMX,MOMY,MOMZ	local	centre de gravité
------	------	-----------------------------------	-------	-------------------

TUFI	TRID	EFFX,EFFY,EFFZ, MOMX,MOMY,MOMZ KI ,AIRE	local	centre de gravité
------	------	---	-------	-------------------

TRI3 QUA4 TRI6 QUA8 ICT3 ICT6 ICQ4 ICQ8	PLAN CONT PLAN DEFO AXIS	SMXX,SMYY,SMZZ, SMXY SMRR,SMZZ,SMTT, SMRZ SMRR,SMZZ,SMTT, SMRZ,SMRT,SMZT	global	Points de Gauss
--	--------------------------------	---	--------	-----------------

JOI2 JOI3	TRID PLAN DEFO AXIS	SMSN,SMN	local	Points de Gauss
--------------	---------------------------	----------	-------	-----------------

JOI4	TRID	SMS1,SMS2,SMN	local	Points de Gauss
------	------	---------------	-------	-----------------

COQ3	TRID	N11,N22,N12, M11,M22,M12	local	centre de gravité
------	------	-----------------------------	-------	-------------------



DKT	TRID	N11,N22,N12, M11,M22,M12	local	Points de Hammer
-----	------	-----------------------------	-------	---------------------

DST	TRID	N11,N22,N12, M11,M22,M12 V1 ,V2	local	Points de Hammer
-----	------	---------------------------------------	-------	---------------------

COQ4	TRID	N11,N22,N12, M11,M22,M12 V1 ,V2	local	Points de Gauss et centre de gravité
------	------	---------------------------------------	-------	---

COQ6	TRID	SMSS,SMTT,SMST,	local	Points de
COQ8		SMSN,SMTN		Gauss

CUB8	TRID	SMXX,SMYY,SMZZ, SMXY,SMXZ,SMYZ	global	Points de Gauss
TET4				
PRI6				
PYR6				
CU20				
TE10				
PR15				

LISP	TRID	NZZ,NXZ,NYZ,	local	Points de
LISM		MXX,MZZ,KI		Gauss

```
| VEC1 ( VEC2 ) ;
...
... | (CHAM2) | 'POLA' CENTR1 ;
| 'SPHE' CENTR1 AXEII ;
| 'CYLI' CENTR1 AXEII ;
| 'TORI' ('CART') CENTR1 AXEII ;
| 'TORI' 'CIRC' CENTR1 AXEII CENTR2 ;
```

CHPO2 = RTENS CHPO1 VEC1 (VEC2) ;

Cet opérateur a plusieurs fonctions selon les données.

1> Fonction

A partir d'un champ de contraintes ou de déformations définis pour des éléments massifs dans le repère général, pour les coques minces dans le repère local à l'élément (dont le premier vecteur est colinéaire au premier coté de l'élément), et pour les coques épaisses dans les repères locaux (repère à chacun des points d'intégration), l'opérateur RTENS cal le champ de contraintes ou de déformations dans un nouveau repère orthon direct.

Operatore RTENS

DATE 96/01/04

Opérateur RTENS

Voir aussi : SIGM EPSI
CALP

CHAM3 = RTENS CHAM1 MODL1 (CHAM2) VEC1 (VEC2) ;

CHAM3 = RTENS CHAM1 MODL1 | CHAM2

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	54	82

Commentaire :

CHAM1 : champ de contraintes ou de déformations initial (type MCHAML, sous-type CONTRAINTES ou DEFORMATIONS)

MODL1 : objet modèle (type MMODEL)

CHAM2 : champ de caractéristiques contenant les épaisseurs dans le cas des coques épaisses (type MCHAML, sous-type CARACTERISTIQUES)

VEC1 | : vecteurs servant à définir le repère orthonormé (type VEC2 | POINT)

CHAM3 : champ de contraintes ou de déformations dans le nouveau repère (type MCHAML, sous-type CONTRAINTES ou DEFORMATIONS)

vectoriel soit dirigé suivant la normale positive à l'élément si seul VEC1 est fourni, ou bien tel que leur produit vectoriel soit de même sens que le produit vectoriel de VEC1 et VEC2, si VEC2 est fourni également.

2> Fonction

A partir d'un champ de contraintes ou de déformations définies pour des éléments massifs orthotropes dans le repère général, pour les coques minces orthotropes dans le repère local à l'élément (dont le premier vecteur est colinéaire au premier côté de l'élément), et pour les coques épaisses orthotropes dans les repères locaux (repère à chacun des points d'intégration), l'opérateur RTENS calcule le champ de contraintes ou de déformations dans le repère d'orthotropie .

CHAM3 = RTENS CHAM1 MODL1 CHAM2 ;

Remarque :

Le repère orthonormé direct est défini comme suit :

- pour les éléments massifs bidimensionnels par le vecteur VEC1 et le vecteur normal à VEC1 (obtenu à partir de VEC1 par une rotation de $\pi/2$ dans le sens trigonométrique)
- pour les éléments massifs tridimensionnels par le vecteur VEC1, le vecteur contenu dans le plan (VEC1, VEC2) et normal à VEC1, et le vecteur produit vectoriel de VEC1 et VEC2
- pour les éléments coque tridimensionnels, par le vecteur projection de VEC1 dans le plan de la coque et le vecteur contenu dans le plan de la coque, normal à VEC1 et tel que leur produit

Commentaire :

CHAM1 : champ de contraintes ou de déformations initial (type MCHAML, sous-type CONTRAINTES ou DEFORMATIONS)

MODL1 : objet modèle (type MMODEL)



CHAM2 : champ de cosinus-directeurs des axes d'orthotropie par rapport aux repères locaux des éléments(type MCHAML, sous-type CARACTERISTIQUES)

CHAM3 : champ de contraintes ou de déformations dans le repère d'orthotropie (type MCHAML, sous-type CONTRAINTES ou DEFORMATIONS)

```
CHAM3 = RTENS CHAM1 MODL1 (CHAM2) | 'POLA' CENTR1 ;
| 'SPHE' CENTR1 AXEII ;
| 'CYLI' CENTR1 AXEII ;
| 'TORI' ('CART') CENTR1 AXEII ;
| 'TORI' 'CIRC' CENTR1 AXEII
```

CENTR2

Remarque 1 :

CHAM2 (ou CHEL2) peut être le mchaml de caractéristiques matérielles créée par l'opérateur MATR (ou MATE) étant donné que le mchaml de caractéristiques matérielles contient les cosinus-directeurs des axes d'orthotropie. Les noms de composantes qui représentent les cosinus-directeurs des axes d'orthotropie sont : V1X,V1Y pour les éléments coques et les élément massifs en 2D, et V1X,V1Y,V1Z,V2X,V2Y,V2Z pour les éléments massifs en 3D.

3 Fonction

A partir d'un champ de contraintes ou de déformations définies pour des éléments massifs dans le repère général, pour les coques minces dans le repère local à l'élément (dont le premier vecteur est colinéaire au premier coté de l'élément), et pour les coques épaisses dans les repères locaux (repère à chacun des points d'intégration), l'opérateur RTENS cal le champ de contraintes ou de déformations dans un nouveau repère orthorhombique direct local, adapté à la géométrie choisie.

Commentaire :

CHAM1 : champ de contraintes ou de déformations initial (type MCHAML, sous-type CONTRAINTES ou DEFORMATIONS)

MODL1 : objet modèle (type MMODEL)

CHAM2 : champ de caractéristiques contenant les épaisseurs dans le cas des coques épaisses (type MCHAML, sous-type CARACTERISTIQUES)

CHAM3 : champ de contraintes ou de déformations dans le nouveau repère (type MCHAML, sous-type CONTRAINTES ou DEFORMATIONS)

CENTR1 : centre du nouveau repère

AXEII : point définissant l'axe de symétrie de révolution du nouveau repère : cet axe passe par CENTR1 et AXEII

CENTR2 : centre du petit cercle dans le cas torique circulaire

'POLA' : le nouveau repère est le repère des coordonnées polaires (en 2D uniquement)

'CYLI' : le nouveau repère est le repère des coordonnées

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	d
		CT-SBE-00003	L	<small>56</small>	82

cylindriques de cote verticale selon (CENTR1,AXEII1). Les

terme lié aux directions UTHETA et UPHI.

ax

de projection sont :

- * UR : axe radial
- * UTHETA : axe orthoradial correspondant
- * V1 : axe (CENTR1,AXEII1)

4e Fonction

'SPHE' : le nouveau repère est le repère des coordonnées sphériques de centre CENTR1. Les axes de projection sont:

- * UR : axe radial
- * UTHETA : tangente à la méridienne (longitude, sens nord->sud)
- * UPHI : tangente au parallèle (latitude, sens ouest->est)

A partir d'un champ de déplacement défini en 2D et 3D à l'exception des cas axisymétriques et Fourier, l'opérateur RTENS calcule le champ de déplacement dans un nouveau repère orthonormé direct.

CHPO2 = RTENS CHPO1 VEC1 (VEC2) ;

'TORI' : le nouveau repère est l'un des repères de coordonnées toriques envisageable. Si le second mot-clé n'est pas précisé, on se place par défaut dans le cas torique cartésien

Commentaire :

'CART' : le repère est cartésien dans tout plan méridien. Les axes de projection sont :

- * UR : axe radial des coordonnées cylindriques classiques
- * UTHETA : axe orthoradial correspondant
- * V1 : axe (CENTR1,AXEII1)

CHPO1 : champ de déplacement initial (type CHPOINT)

VEC1 : premier vecteur du repère (type POINT)

VEC2 : deuxième vecteur du repère (en 3D seulement)
(type POINT)

'CIRC' : le repère est celui des coordonnées polaires dans tout plan méridien. Les axes de projection sont :

- * UTHETA : le même que pour 'TORI' 'CART'
- * UT : tangente au cercle méridien
- * UN : normale extérieure au cercle méridien

CHPO2 : champ de déplacement dans le repère particulier (type CHPOINT)

Note :

Les cas axisymétriques et Fourier ne sont pas traités.

Le repère orthonormé direct est défini comme suit :

- en 2D par le vecteur VEC1 et le vecteur normal à VEC1 (obtenu à

REMARQUE IMPORTANTE

Les suffixes X, Y et Z correspondent respectivement aux trois axes de projections précisés pour chaque repère.

Exemple : la contrainte SMYZ en coordonnées sphériques est le

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	57	82

partir de VEC1 par une rotation de $\pi/2$ dans le sens trigonométrique

- en 3D par le vecteur VEC1, le vecteur contenu dans le plan (VEC1,VE
et normal à VEC1, et le vecteur produit vectoriel de VEC1 et VEC2

Operatore RESOUDRE

DATE 95/10/13

CHPO1 (CHPO2 . . .) = RESO ('GRAD') RIG1 CHPO
(CHPO4 . . .) ('NOID') ('NOUNIL')

(CHPOF) ('INIB' BLO1 LENTI1)

Objet :

L'opérateur RESO construit une solution, si elle existe, du système.

linéaire : RTG1 CHPO1 ≡ CHPO3

Commentaire :

RIG1 : objet de type RIGIDITE.

CHPO3 : objet de type CHPOINT.

CHPO1 : objet de type CHPOINT dont les composantes sont les duales de celles de CHPO3 par rapport à RIG1.

Remarque :

1- En présence d'une famille de seconds membres CHPO3, CHPO4 ..., l'opérateur RESO construit la famille de solutions CHPO1, CHPO2 .. respectivement associée.

2- Si RIG1 contient des matrices issues de conditions unilatérales, RESO appelle la procédure UNILATER pour fournir une solution du système.

Si il y a des matrices de frottement, il faut fournir le champ CHPOF de forces limite de frottement.

3- Les mots-clé 'NOID' et 'NOUNIL' sont utiles quand on emploie RESO
à l'intérieur d'une procédure :

- 'NOID' permet de résoudre le système avec comme second membre restriction de CHPO₃, (CHPO₄ ...) à l'espace cible de RIG1.

- 'NOUNIL' permet de résoudre le système en ignorant le caractère

- 'INIB' BLO1 LENTII permet dans le cas de contact d'indiquer un état de contact initial. Voir la procédure UNILATER.

4- Le mot-clé 'GRAD' précise qu'une résolution par méthode de gradients

⁵ In addition to the CHIPS (Sect. 1) and the proposed legislation discussed above,

Example 1

RIG1 étant la raideur d'une structure , FORC1 un champ de force s'exerçant sur cette structure, on obtiendra le champ de déplacements DEPL1 en résultant, par l'instruction :



**Divisione Sistemi
Energetici Ecosostenibili**

**Sigla di identificazione
CT-SBE-00003**

**Distrib.
L**

**Pag. 58
di 82**

DEP1 = RESO RIG1 FORC1 ;

CAR1 : champ de caractéristiques géométriques (type MCHAML, sous-type CARACTERISTIQUES) nécessaire pour certains éléments (poutres, coques ...). Il contient également les caractéristiques matérielles pour l'élément coque DST dans l'absence du champ de matrices de Hooke.

Operatore EPSI

Opérateur EPSI

DATE 95/06/13

Voir aussi : RTEN CALP
ELAS HOOK

EPS1 = EPSI ('II') MODL1 DEP1 (CAR1) (HOO1) ;

Objet :

L'opérateur EPSI calcule un champ de déformations à partir d'un champ de déplacements. Pour certains éléments (poutres, tuyaux, coques minces avec ou sans cisaillement transverse) il s'agit de déformations généralisées, c'est à dire de déformations membranaires et de variations de courbure. Pour les éléments joints, il s'agit de déplacements relatifs. Les déformations sont calculées dans le repère général pour les éléments massifs et dans le repère local pour les éléments coques, plaques, poutres.

Commentaire :

'II' : mot-clé indiquant qu'on veut les déformations du second ordre.

MODL1 : objet modèle (type MMODEL).

DEP1 : champ de déplacements (type CHPOINT).

HOO1 : champ de matrices de Hooke (type MCHAML, sous-type MATRICE DE HOOKE) nécessaire pour l'élément coque DST si CAR1 ne contient pas les caractéristiques matérielles

EPS1 : champ de déplacement résultat (type MCHAML, sous-type DEFORMATIONS).

Remarques :

1. Dans le cas des coques excentrées, les déformations sont calculées au niveau de la surface moyenne excentrée
2. Dans le cas 2D contraintes planes, la déformation selon la direction perpendiculaire au plan n'est pas calculable. On la met égale à 0.

Déformations calculées Éléments finis en formulation MECANIQUE				
Elément fini	Option de calcul	Noms des déformations	Repère de calcul	Points Supports
COQ2	PLAN CONT	EPSS,EPZZ,RTSS,	local	Points de



**Divisione Sistemi
Energetici Ecosostenibili**

Sigla di identificazione

CT-SBE-00003

Distrib.

L

Pag.

59

di

82

	PLAN DEFO	RTZZ		Gauss	
	AXIS	EPSS, EPTT, RTSS,			
		RTTT			
	FOUR	EPSS, EPTT, GAST,			
		RTSS, RTTT, RTST			
<hr/>					
COQ3	TRID	EPSS, EPTT, GAST, RTSS, RTTT, RTST	local	centre de gravité	
<hr/>					
DKT	TRID	EPSS, EPTT, GAST, RTSS, RTTT, RTST	local	Points de Hammer	
<hr/>					
DST	TRID	EPSS, EPTT, GAST, RTSS, RTTT, RTST, GASN, GATN	local	Points de Hammer	
<hr/>					
COQ4	TRID	EPSS, EPTT, GAST, RTSS, RTTT, RTST, GASN, GATN	local	Points de Gauss et centre de gravité	
<hr/>					
COQ6	TRID	EPSS, EPTT, GAST,	local	Points de	
COQ8		GASN, GATN		Gauss	
<hr/>					

A. Miliozzi

ERG-SIEC-SISTRU

Sezione Sicurezza nucleare e Integrità STRUtturale

ENEA - CRE Casaccia

Via Anguillarese, 301

00060 S.M. di Galeria (Roma)



Appendice 2 - Listati delle procedure

Procedura @LACALC

```

*
*****
* PROCEDURA @LACALC
*****
*
* Descrizione : effettua un calcolo elasto-statico su una geometria
* costituita di piu' zone di materiale composito
* multistrato.
*
* Sintassi : DEP1 = @LACALC TAB_LAM CLIM FF (RIG2) ;
*
* Autore/Data : Miliozzi A. 10/04/1997
*
* Revisioni :
*
*****
* --- INPUT
* ======
*
* TAB_LAM Tavola caratteristica del laminato composito
*
* CLIM Condizioni al contorno per la struttura
*
* FF Carichi da applicare alla struttura
*
* RIG2 Rigidezze addizionali relative a parti della
* struttura non composte da laminati (Opzionale)
*

```

```

*--- OUTPUT
*=====
*
* DEBPROC @LACALC TCOMP*TABLE CLIM*RIGIDITE FF*CHPOINT
*          RIG_AGG/RIGIDITE
* --- CALCOLO RIGIDEZZE ZONE COMPOSTE DA LAMINATI
*
NZON = (DIME TCOMP) - 2 ;
NN = 1 ;
REPETER LOOP1 NZON ;
SI (NN EGA 1)
TAB1 = @LAMAT TCOMP NN ;
RIGITO = @LARIG TAB1 ;
SINON
TAB1 = @LAMAT TCOMP NN ;
RIGITO = RIGITO ET ( @LARIG TAB1 ) ;
FINSI
NN = NN + 1 ;
FIN LOOP1 ;
*
* --- AGGIUNTA DI RIGIDEZZE ZONE NON IN LAMINATO
*
SI (EXIST RIG_AGG)
RIGITO = RIGITO ET RIG_AGG ;
FINSI
*
* --- RIGIDEZZA TOTALE E RISOLUZIONE
*
RIGSTR = RIGITO ET CLIM ;
DEPSTR = RESOUDRE RIGSTR FF ;
*
FINPROC DEPSTR ;
*
```



```
*****
* FINE PROCEDURA @LACALC
*****
```

Procedura @LACRIT

```
*****
* PROCEDURA @LACRIT
*****
```

* Descrizione : calcola strato per strato ed elemento per elemento
* il rateo di rottura relativo ad uno dei criteri
* seguenti:
* MAXSTRESS Maximum Stress
* MAXSTRAIN Maximum Strain
* TSAI-WU Tsai-Wu
* TSAI-HILL Tsai-Hill
* HOFFMANN Hoffmann
*
* Sintassi : TAB_CRIT = @LACRIT TLAM NZON TAB_SIEP FM MOT_CRIT ;
*
* Autore/Data : Miliozzi A. 10/04/1997
*
* Revisioni :
*
*--- INPUT

```
*****
* TLAM Tavola caratteristica
* NZON Numero zona
* TAB_SIEP Tavola delle tensioni e delle deformazioni
* FM Fattore Moltiplicativo delle tensioni o delle
deformazioni
*
* MOT_CRIT Parola chiave per selezionare il criterio di rottura
*--- OUTPUT
*=====
*
* TAB_CRIT Tavola dei ratei di rottura.
*  
*****
```

DEBPROC @LACRIT TT1*TABLE NZON*ENTIER TSIEP*TABLE
FM*FLOTTANT MCRIT*MOT ;
*
TT2 = TT1 . NZON ;
OBJ = TT2 . MOD1 ;
*
* - VERIFICA SULLA SELEZIONE DEL CRITERIO
NCRIT = 0 ;
SI (EGA MCRIT 'MAXSTRESS') ; NCRIT = 1 ; FINSI ;
SI (EGA MCRIT 'MAXSTRAIN') ; NCRIT = 2 ; FINSI ;
SI (EGA MCRIT 'TSAI-WU') ; NCRIT = 3 ; FINSI ;
SI (EGA MCRIT 'TSAI-HILL') ; NCRIT = 4 ; FINSI ;
SI (EGA MCRIT 'HOFFMANN') ; NCRIT = 5 ; FINSI ;
SI (NCRIT EGA 0);
MESS ' ****';
MESS ' *** ERRORE : IL CRITERIO SELEZIONATO NON ESISTE ! ***';
MESS ' ****';
QUITTER @LACRIT ;
FINSI ;



```

*
* - RECUPERO DIMENSIONI N. PLIES, N. ELEMENTI E N. PT. INTEGRAZIONE
NPLY = (DIME TT2) - 6 ;
NELL = NBEL TT2.MAIL ;
*
TLISP = TABLE ;
N1 = 1 ;
*
* ----- PER OGNI PLY
REPETER LOOP1 NPLY ;
*
* - RECUPERO SPESSORE ED ANGOLO DI ORTOTROPIA DEL SINGOLO PLY
TT3= TT2 . N1 ;
EP = TT3 . EPA; ID = TT3 . IDM ;
*
SI (NCRIT EGA 2) ;
*
* - ESTRAZIONE DELLE DEFORMAZIONI
EP11 = FM * ( EXCO (TSIEP.EPS1.N1) EPSS SCAL ) ;
EP22 = FM * ( EXCO (TSIEP.EPS1.N1) EPTT SCAL ) ;
EP12 = FM * ( EXCO (TSIEP.EPS1.N1) GAST SCAL ) ;
*
SINON ;
*
* ----- Estrazione delle tensioni per COQ6 e COQ8
*
SI ((EXIST OBJ ELEM COQ6) OU (EXIST OBJ ELEM COQ8));
*
* - ESTRAZIONE DELLE TENSIONI DI CAUCHY
* RIPORTATE AI NODI
SI11 = FM * ( EXCO (TSIEP.SIG1.N1) SMSS SCAL ) ;
SI22 = FM * ( EXCO (TSIEP.SIG1.N1) SMTT SCAL ) ;
SI12 = FM * ( EXCO (TSIEP.SIG1.N1) SMST SCAL ) ;
*
SINON ;
*
* - ESTRAZIONE DELLE TENSIONI GENERALIZZATE E
*
* CONVERSIONE IN TENSIONI DI CAUCHY
SI11 = FM * ( EXCO (TSIEP.SIG1.N1) N11 SCAL ) / EP ;
SI22 = FM * ( EXCO (TSIEP.SIG1.N1) N22 SCAL ) / EP ;
SI12 = FM * ( EXCO (TSIEP.SIG1.N1) N12 SCAL ) / EP ;
*
FINSI;
*
FINSI ;
*
*----- APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI RESISTENZA SELEZIONATO
*
TT4= TT1 . MCOL . ID ;
XT = TT4 . XTR ;
XC = TT4 . XCO ;
YT = TT4 . YTR ;
YC = TT4 . YCO ;
SS = TT4 . SSS ;
*
*****
* MAXIMUM STRESS *
*****
SI (NCRIT EGA 1) ;
*
MASK_TR = MASQUE SI11 'EGSUPE' 0. ;
MASK_CO = MASQUE SI11 'INFERIEUR' 0. ;
XX = ( MASK_TR * (1. / XT) ) -
( MASK_CO * (1. / XC) ) ;
DETR MASK_TR ; DETR MASK_CO ;
MASK_TR = MASQUE SI22 'EGSUPE' 0. ;
MASK_CO = MASQUE SI22 'INFERIEUR' 0. ;
YY = ( MASK_TR * (1. / YT) ) -
( MASK_CO * (1. / YC) ) ;
DETR MASK_TR ; DETR MASK_CO ;
*
RX = SI11 * XX ;
RY = SI22 * YY ;
RS = (ABS SI12) / SS ;

```



```

*
MASK1 = MASQUE RX 'EGSUPE'      RY ;
MASK2 = MASQUE RX 'INFERIEUR' RY ;
RG1 = ( MASK1 * RX ) + ( MASK2 * RY ) ;
DETR MASK1 ; DETR MASK2 ;
MASK1 = MASQUE RG1 'EGSUPE'      RS ;
MASK2 = MASQUE RG1 'INFERIEUR' RS ;
RG = ( MASK1 * RG1 ) + ( MASK2 * RS ) ;
DETR MASK1 ; DETR MASK2 ; DETR RG1 ;
*
FINSI ;
*****
* MAXIMUM STRAIN *
*****
SI (NCRIT EGA 2) ;
*
MASK_TR = MASQUE EP11 'EGSUPE'    0. ;
MASK_CO = MASQUE EP11 'INFERIEUR' 0. ;
XX1= ( MASK_TR * (1. / XT) ) -
     ( MASK_CO * (1. / XC) ) ;
XX = XX1 * (TT4 . YG1) ;
DETR MASK_TR ; DETR MASK_CO ; DETR XX1 ;
MASK_TR = MASQUE EP22 'EGSUPE'    0. ;
MASK_CO = MASQUE EP22 'INFERIEUR' 0. ;
YY1= ( MASK_TR * (1. / YT) ) -
     ( MASK_CO * (1. / YC) ) ;
YY = YY1 * (TT4 . YG2) ;
DETR MASK_TR ; DETR MASK_CO ; DETR YY1 ;
SS = (TT4 . G12) / (TT4 . SSS) ;
*
RX = EP11 * XX ;
RY = EP22 * YY ;
RS = (ABS EP12) * SS ;
*
MASK1 = MASQUE RX 'EGSUPE'      RY ;
MASK2 = MASQUE RX 'INFERIEUR' RY ;
RG1 = ( MASK1 * RX ) + ( MASK2 * RY ) ;
DETR MASK1 ; DETR MASK2 ;
*
MASK1 = MASQUE RG1 'EGSUPE'      RS ;
MASK2 = MASQUE RG1 'INFERIEUR' RS ;
RG = ( MASK1 * RG1 ) + ( MASK2 * RS ) ;
DETR MASK1 ; DETR MASK2 ; DETR RG1 ;
*
FINSI ;
*****
* TSAI-WU STRESS *
*****
SI (NCRIT EGA 3) ;
*
A = (SI11 / XT) - (SI11 / XC) ;
B = (SI22 / YT) - (SI22 / YC) ;
AA= (SI11 ** 2) / (XT*XC) ;
BB= (SI22 ** 2) / (YT*YC) ;
E = (SI12 ** 2) / (SS**2) ;
G = (SI11 * SI22) / ( (XT*XC*YT*YC) ** .5 ) ;
RG = A + B + AA + BB + E - G ;
DETR A ; DETR B ; DETR AA ; DETR BB ; DETR E ; DETR G ;
*
FINSI ;
*****
* TSAI-HILL *
*****
SI (NCRIT EGA 4) ;
*
MASK_TR = MASQUE SI11 'EGSUPE'    0. ;
MASK_CO = MASQUE SI11 'INFERIEUR' 0. ;
XX = ( MASK_TR * (1. / XT) ) +
     ( MASK_CO * (1. / XC) ) ;
DETR MASK_TR ; DETR MASK_CO ;
MASK_TR = MASQUE SI22 'EGSUPE'    0. ;
MASK_CO = MASQUE SI22 'INFERIEUR' 0. ;
YY = ( MASK_TR * (1. / YT) ) +
     ( MASK_CO * (1. / YC) ) ;
DETR MASK_TR ; DETR MASK_CO ;
*
```



```

A = (SI11 * XX) ** 2 ;
B = (SI22 * YY) ** 2 ;
G = (SI12 / SS) ** 2 ;
H = SI11 * SI22 * (XX ** 2) ;
RG = A + B + G - H ;
DETR A ; DETR B ; DETR G ; DETR H ;
*
FINSI ;
*****
* HOFFMANN *
*****
SI (NCRIT EGA 5) ;
*
A = (SI11 / XT) - (SI11 / XC) ;
B = (SI22 / YT) - (SI22 / YC) ;
AA= (SI11 ** 2) / (XT*XC) ;
BB= (SI22 ** 2) / (YT*YC) ;
E = (SI12 ** 2) / (SS**2) ;
G = (SI11 * SI22) / (XT*XC) ;
RG= A + B + AA + BB + E - G ;
DETR A ; DETR B ; DETR AA ; DETR BB ; DETR E ; DETR G ;
*
FINSI ;
*
TLISP.N1 = RG ;
N1 = N1 + 1 ;
*
FIN LOOP1 ;
*****
*
FINE PROCEDURA @LACRIT
*****
FINPROC TLISP ;
*

```

Procedura @LAFAIL

```

*
*   Indice           Descrizione
*   'SOUSTYPE'      MOT di valore 'LAMINATE_FAIL'
*   'TYP_FAIL'       MOT identificante il tipo di verifica da
*                   effettuare. Essa puo' valere:
*                   'FPF' : First Ply Failure (Default)
*                   'LPF' : Last Ply Failure
*   'ITERMAX'        ENTIER n. massimo di iterazioni per la

```



```

*
*      convergenza. (Default 10)
*      'PREC'      FLOTTANT indicante il valore della
*                  precisione di convergenza. (Default 1.e-2)
*
*      'CLIM'      Oggetto RIGIDITE delle condizioni
*                  al contorno
*
*      'CHARG'     Oggetto CHPOINT dei carichi
*
*      'RIG2'      Oggetto RIGIDITE per una rigidezza
*                  aggiuntiva a quella del laminato (OPZIONALE)
*
*      In uscita invece conterra':
*
*      'FMF'       Fattore moltiplicativo del carico per
*                  First Ply Failure
*
*      'NPF'       N. identificativo prima lamina rotta
*
*      'NZF'       N. zona di appartenenza della prima
*                  lamina rotta
*
*      'FML'       Fattore moltiplicativo del carico per
*                  Last   Ply Failure
*
*--- OUTPUT
*=====
*
*****DEBPROC @LAFAIL TT1*TABLE TLPF*TABLE ;
*-----
*      FASE DI VERIFICA DEI DATI IN INGRESSO
*-----
*
*      VERIFICA SULLA CORRETTEZZA DELLE TAVOLE IN INPUT
*
SI (EXIST TLPF 'SOUSTYPE') ;
SI (NEG (TLPF.'SOUSTYPE') 'LAMINATE_FAIL' ) ;
MESS ' >>> ERROR : LAMINATE FAILURE TABLE NOT FOUND ! ' ;
QUITTER @LAFAIL ;
FINSI;
SINON ;
MESS ' >>> ERROR : LAMINATE FAILURE TABLE NOT FOUND ! ' ;
QUITTER @LAFAIL ;
FINSI;
FINSI;

*
*      DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ITERAZIONI MASSIMO PER LA CONVERGENZA
*
NITMAX = 10 ;
SI (EXIST TLPF 'ITERMAX') ; NITMAX = TLPF.'ITERMAX' ; FINSI ;
FINSI;

*
*      VERIFICA SULLA SCELTA DEL TIPO DI FAILURE PER IL LAMINATO
*
MFAIL2 = 'FPF' ;
SI ( EXIST TLPF 'TYP_FAIL' ) ;
MFAIL1 = TLPF.'TYP_FAIL' ;
SI (EGA MFAIL1 'FPF') ;
MFAIL2 = MFAIL1 ;
SINON ;
SI (EGA MFAIL1 'LPF') ;
MFAIL2 = MFAIL1 ;
SINON ;
MESS '>>> ERROR : LAMINATE FAILURE TYPE INCORRECT ! ' ;
QUITTER @LAFAIL ;
FINSI ;
FINSI ;
FINSI ;
FINSI ;

*
*      VERIFICA SULLA SCELTA DEL CRITERIO DI ROTTURA PER LA LAMINA
*
SI (EXIST TLPF 'CRIT') ;
MCR1 = TLPF.'CRIT' ;
SI ( (NEG MCR1 'MAXSTRESS') ET (NEG MCR1 'MAXSTRAIN') ET
(NEG MCR1 'TSAI-WU')    ET (NEG MCR1 'TSAI-HILL') ET
(NEG MCR1 'HOFFMANN') ) ;
MESS '>>> ERROR : LAMINA FAILURE CRITERIA DESCRIPTOR INCORRECT ! ' ;
QUITTER @LAFAIL ;
FINSI ;
SINON ;
MESS '>>> ERROR : LAMINA FAILURE CRITERIA DESCRIPTOR NOT FOUND ! ' ;
QUITTER @LAFAIL ;
FINSI ;
FINSI;

*
*      DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ITERAZIONI MASSIMO PER LA CONVERGENZA
*
NITMAX = 10 ;
SI (EXIST TLPF 'ITERMAX') ; NITMAX = TLPF.'ITERMAX' ; FINSI ;
FINSI;

```



```

* DETERMINAZIONE DELLA PRECISIONE DA RAGGIUNGERE DURANTE LA ITERAZIONI
* PER LA CONVERGENZA
*
* DELTA = 1.E-2 ;
SI (EXIST TLPF 'PREC') ; DELTA = TLPF.'PREC' ; FINSI ;
*
* VERIFICA DELL'ESISTENZA DELL'OGGETTO RIGIDITE CONTENENTE LE
CONDIZIONI
* AL CONTORNO PER LA STRUTTURA
*
SI (EXIST TLPF 'CLIM') ;
VTOT = TLPF.'CLIM' ;
SINON ;
MESS '>>> ERROR : RIGIDITE OBJET (LIMIT CONDITIONS) NOT FOUND !' ;
QUITTER @LAFAIL ;
FINSI ;
*
* VERIFICA DELL'ESISTENZA DELL'OGGETTO CHPOINT CONTENENTE IL CARICO CUI
* E' SOGGETTA LA STRUTTURA
*
SI (EXIST TLPF 'CHARG') ;
FFT = TLPF.'CHARG' ;
SINON ;
MESS '>>> ERROR : CHPOINT OBJET (LOADS) NOT FOUND !' ;
QUITTER @LAFAIL ;
FINSI ;
*
* VERIFICA DELL'ESISTENZA DELL'OGGETTO RIGIDITE CONTENENTE UNA
* RIGIDEZZA AGGIUNTIVA RAPPRESENTATIVA DI UN PARTE DELLA STRUTTURA
* NON COMPOSTA DI MATERIALE COMPOSITO LAMINATO
*
LOG1 = EXIST TLPF 'RIG2' ;
*-----
*----- FASE DI VERIFICA DELLA RESISTENZA DI UN LAMINATO
*-----
*
* CALCOLO N. DEGLI STRATI COMPLESSIVI
*-----
```

```

NZON = (DIME TT1) - 2 ;
NITER = 0 ;
NZ = 0 ;
REPETER LOOPX NZON ;
NZ = NZ + 1 ;
NITER = NITER + (DIME TT1.NZ) - 6 ;
FIN LOOPX ;
*
FM_PREV = 0. ;
FMC0 = 0. ; RCT0 = 0. ; FMC1 = 1. ;
NL1 = 0 ;
REPETER ITER1 NITER ;
NL1 = NL1 + 1 ;
MESS '=====';
MESS ' CHECK FOR FAILURE OF LAMINA N. ' NL1 ;
MESS '=====';
MESS ' ' ;
MESS ' ITER FAILURE FM ZONE PLY ' ;
MESS ' N. RATE FACTOR NUMBER NUMBER' ;
MESS ' ' ;
*
* CALCOLO DEGLI SPOSTAMENTI
*
SI LOG1 ; DEP1 = @LACALC TT1 VTOT FFT (TLPF . 'RIG2') ; SINON ;
DEP1 = @LACALC TT1 VTOT FFT ; FINSI ;
*
NIT = 0 ;
*
REPETER LOOP0 ;
*
NIT = NIT + 1 ;
RCT1 = -1. ; NPT1 = 0 ; NZT1 = 0 ;
NZ1 = 0 ;
REPETER LOOP1 NZON ;
*
NZ1 = NZ1 + 1 ;
*
SI (EGA MCR1 'MAXSTRAIN') ;
TSIEP = @LASIEP TT1 NZ1 DEP1 'EPS' ;
```



```
SINON ;
  TSIEP = @LASIEP TT1 NZ1 DEP1 'SIG' ;
  FINSI ;
*
TCRIT = @LACRIT TT1 NZ1 TSIEP FMC1 MCR1 ;
*
NPL = (DIME TT1 . NZ1) - 6 ;
NP1 = 0. ;
NP2 = 0 ;
RC1 = -1. ;
REPETER LOOP2 NPL ;
  NP2 = NP2 + 1 ;
  RC2 = MAXI (TCRIT . NP2) ;
  SI (RC2 > RC1) ; RC1 = RC2 ; NP1 = NP2 ; FINSI ;
FIN LOOP2 ;
*
  SI (RC1 > RCT1) ; RCT1 = RC1 ; NPT1 = NP1 ; NZT1 = NZ1 ; FINSI ;
*
FIN LOOP1 ;
*
MESS NIT RCT1 FMC1 NZT1 NPT1 ;
*
DRC1 = ABS ( RCT1 - 1.) ;
SI (DRC1 <EG DELTA) ; QUITTER LOOP0 ; FINSI ;
SI (NIT EGA NITMAX) ;
  MESS '----- ATTENTION !! -----';
  MESS 'Maximum Iterations Number Reached.';
  MESS '    Forced Convergencys Assumed   ';
  MESS '-----';
  QUITTER LOOP0 ;
FINSI ;
*
FMC2 = FMC0 + ( (FMC1 - FMC0) / (RCT1 - RCT0) * (1. - RCT0) ) ;
*
FMC0 = FMC1 ; FMC1 = FMC2 ;
RCT0 = RCT1 ;
*
FIN LOOP0 ;
*
*          FINE PROCEDURA @LAFAIL
*****
*FINPROC TLPF ;
*
```



Procedura @LAGRAPH

```

*
*****
* PROCEDURA @LAGRAPH
*****
*
* Descrizione : visualizzazione dell'andamento delle tensioni
* nello spessore in corrispondenza di un punto
*
* Sintassi   : TSIG = @LAGRAPH TAB_LAM DEPL1 NZON VET1 P0 ;
*
*
* Autore/Data : Miliozzi A. 10/04/1997
*
*
* Revisioni  :
*
*****
*--- INPUT
*=====
*
* TAB_LAM Tavola caratteristica del laminato
*
* DEPL1 Campo di spostamenti
*
* NZON Numero della zona considerata
*
* VET1 Direzione di orientazione del campo di tensioni
*
* P0 Punto sul quale visualizzare le tensioni
*
*--- OUTPUT
*=====
```

```

* TSIG      Tavola contenente i valori delle tensioni
*
*****
* DEBPROC @LAGRAPH TCOMP*TABLE DEPL1*CHPOINT NZON*ENTIER
*          VET1*POINT  P0*POINT ;
*
*          TCTIP = TCOMP.TIPO      ;
*          TCOMP.TIPO = 'MLAY'    ;
*          TCAR1 = @LAMAT TCOMP NZON ;
*          TCOMP.TIPO = TCTIP    ;
*
*          OBJ = TCOMP.NZON.MOD1 ;
*
*          LS11 = PROG ; LI11 = PROG ;
*          LS22 = PROG ; LI22 = PROG ;
*          LS12 = PROG ; LI12 = PROG ;
*          LEXC = PROG ; LEPA = PROG ;
*
*          NPLY = DIME TCAR1.MAT ;
*
*          N = 1 ;
*          REPETER LOOP0 NPLY ;
*
*          SIGE1 = SIGMA OBJ TCAR1.MAT.N DEPL1 ;
*          SIGE2 = RTENS SIGE1 OBJ VET1 ; DETR SIGE1 ;
*          SIGE3S= CALP SIGE2 TCAR1.MAT.N OBJ 'SUPE' ;
*          SIGE3I= CALP SIGE2 TCAR1.MAT.N OBJ 'INFE' ;
*          DETR SIGE2 ;
*          SIGSUP= CHANGE CHPO OBJ SIGE3S ;
*          SIGINF= CHANGE CHPO OBJ SIGE3I ;
*          DETR SIGE3S ; DETR SIGE3I ;
*
*          SUP11 = EXTRA SIGSUP SMXX P0 ; SDO11 = EXTRA SIGINF SMXX P0 ;
*          SUP22 = EXTRA SIGSUP SMYY P0 ; SDO22 = EXTRA SIGINF SMYY P0 ;
*          SUP12 = EXTRA SIGSUP SMXY P0 ; SDO12 = EXTRA SIGINF SMXY P0 ;
*
*          EX = TCOMP.NZON.N.EXC           ; EP = TCOMP.NZON.N.EPA       ;
```

```

* LS11 = INSERER LS11 N SUP11 ; LI11 = INSERER LI11 N SDO11 ;
* LS22 = INSERER LS22 N SUP22 ; LI22 = INSERER LI22 N SDO22 ;
* LS12 = INSERER LS12 N SUP12 ; LI12 = INSERER LI12 N SDO12 ;
* LEXC = INSERER LEXC N EX ; LEPA = INSERER LEPA N EP

*
N = N + 1 ;
FIN LOOP0 ;
*
* DETR DEP1 ;
L11 = PROG ; L22 = PROG ; L12 = PROG ; LQUOTA = PROG ;
*
N = 1 ;
REPETER LOOP1 NPLY ;
*
K1 = (2 * N) - 1 ; K2 = 2 * N ;
*
Z1 = EXTR LEXC N ;
Z2 = (EXTR LEPA N) / 2. ;
*
ZZ = Z1 + Z2 ;
LQUOTA = INSERER LQUOTA K1 ZZ ;
L11 = INSERER L11 K1 (EXTR LS11 N) ;
L22 = INSERER L22 K1 (EXTR LS22 N) ;
L12 = INSERER L12 K1 (EXTR LS12 N) ;
*
ZZ = Z1 - Z2 ;
LQUOTA = INSERER LQUOTA K2 ZZ ;
L11 = INSERER L11 K2 (EXTR LI11 N) ;
L22 = INSERER L22 K2 (EXTR LI22 N) ;
L12 = INSERER L12 K2 (EXTR LI12 N) ;
*
N = N + 1 ;
*
FIN LOOP1 ;
*
DETR LS11 ; DETR LS22 ; DETR LS12 ;
DETR LI11 ; DETR LI22 ; DETR LI12 ;
DETR LEXC ; DETR LEPA ;

```

```
TITRE 'ANDAMENTO TENSIONE NELLO SPESORE' ;
EV11 = EVOL ROUG MANU 'SIGMA11' L11 'Z' LQUOTA ;
EV22 = EVOL TURQ MANU 'SIGMA22' L22 'Z' LQUOTA ;
EV12 = EVOL VERT MANU 'SIGMA12' L12 'Z' LQUOTA ;
```

```
TSIG = TABLE ;
TSIG . LISTEPE = LQUOTA ;
TSIG . LISTS11 = L11 ;
TSIG . LISTS22 = L22 ;
TSIG . LISTS12 = L12 ;
```

DESSIN EV11
DESSIN EV22
DESSIN EV12

```
INPROC TSIG ;
***** FINE PROCEDURA @LAGRAPH
```

Procedura @LAKAPPA

```
*****  
***** PROCEDURA @LAKAPPA  
*****  
  
Descrizione : trova i coefficienti correttivi del taglio K13 e K23,  
lamina per lamina, e fornisce in uscita una tabella  
identica a quella di INPUT, ma con i moduli G13 e G23  
di ogni lamina opportunamente corretti.  
I valori sono moltiplicati per 6/5 in modo da annullare  
la correzione nel caso di materiali isotropi, gi...  
apportata internamente a procedure di calcolo
```



```

* Sintassi      : TG = @LAKAPPA TAB_COMP
*
* Autore/Data : Miliozzi A. 10/04/1997
*
* Revisione   :
*
***** INPUT
=====
* TAB_COMP tavola caratteristica dei laminati compositi
*
*** OUTPUT
=====
* TG    tavola caratteristica dei laminati compositi con i valori
*      G13 e G23 corretti
*
*****
DEBPROC @LAKAPPA TCOMP*TABLE ;
*
NZON = (DIME TCOMP) - 2 ;
N1 = 1 ;
REPETER LOOP1 NZON ;
*
TG = TCOMP ;
N2 = 1 ;
PD1 = PROG ; PD2 = PROG ;
PZS = PROG ; PZI = PROG ;
NZN1 = 0; DZN1 = 0 ;
NZN2 = 0; DZN2 = 0 ;
NLAM = (DIME TCOMP.N1) - 6 ;
*
REPETER LOOP2 NLAM ;
*
EX1 = TCOMP.N1.N2.EXC ;
*
EP1 = TCOMP.N1.N2.EPA ;
AN1 = TCOMP.N1.N2.ANG ;
ID1 = TCOMP.N1.N2.IDM ;
*
TCM = TCOMP.MCOL ;
Y1 = TCM.ID1.YG1 ; Y2 = TCM.ID1.YG2 ;
N12 = TCM.ID1.NU12 ; G1 = TCM.ID1.G12 ;
*
BETA = AN1 ;
*****
* Ricavo le coordinate estreme di ogni lamina
*****
ZS = EX1+(EP1 / 2) ;
ZI = EX1-(EP1 / 2) ;
POLD=PZS;
PZS = INSERE POLD N2 ZS ; DETR POLD ;
POLD=PZI;
PZI = INSERE POLD N2 ZI ; DETR POLD ;
*
*****
* Calcolo i valori delle costanti ingegneristiche
* nel sistema di riferimento globale
*****
CB = COS BETA; SB = SIN BETA;
YX = 1/(((CB**4)/Y1)+((1/G1)-((2*N12/Y1))*(SB**2)*(CB**2))
+((SB**4)/Y2));
YY = 1/(((SB**4)/Y1)+((1/G1)-((2*N12/Y1))*(SB**2)*(CB**2))
+((CB**4)/Y2));
NXY = (((N12/Y1)*((SB**4)+(CB**4))-
((1/Y1)+(1/Y2)-(1/G1))*(SB**2)*(CB**2)))*YX ;
GXY = 1/((2*((2/Y1)+(2/Y2)+(4*N12/Y1)-(1/G1))*(SB**2)*(CB**2))
+((SB**4)+(CB**4))/G1)) ;
NYX = (YY/YX)*NXY ;
*
*****
* Ricavo i valori D1 e D2 per ogni lamina

```



```
*****
*
D1 = YX/(1-(NXY*NYX)) ;
D2 = YY/(1-(NXY*NYX)) ;
POLD=PD1;
PD1 = INSERE POLD N2 D1 ; DETR POLD ;
POLD=PD2;
PD2 = INSERE POLD N2 D2 ; DETR POLD ;
*
* Ricavo num e denom per il calcolo di z neutra
*
NZN1 = (D1*((ZS**2)-(ZI**2)))+NZN1 ;
DZN1 = (D1*EP1)+DZN1 ;
NZN2 = (D2*((ZS**2)-(ZI**2)))+NZN2 ;
DZN2 = (D2*EP1)+DZN2 ;
*
N2 = N2 + 1;
FIN LOOP2 ;
*****
*
Calcolo la quota delle fibre medie
*****
*
ZN1 = 0.5*NZN1/DZN1 ;
ZN2 = 0.5*NZN2/DZN2 ;
*
*****
*
Calcolo SUM1 e SUM2 per ogni lamina
*****
*
PSUM1 = PROG ; PSUM2 = PROG ;
POLD = PSUM1;
PSUM1 = INSERE POLD 1 0. ; DETR POLD ;
POLD=PSUM2;
PSUM2 = INSERE POLD 1 0. ; DETR POLD ;
N2 = NLAM ;
SUM1 = 0. ; SUM2 = 0. ;
SI (NLAM > 1) ;
REPETER LOOP3 (NLAM-1) ;
*
ZS = EXTR PZS N2 ;
ZI = EXTR PZI N2 ;
D1 = EXTR PD1 N2 ;
D2 = EXTR PD2 N2 ;
*
SUM1 = (D1*(((ZS**2)-(ZI**2))/2)-(EP1*ZN1))) ;
+ SUM1
SUM2 = (D2*(((ZS**2)-(ZI**2))/2)-(EP1*ZN2))) ;
+ SUM2
*
N2 = N2-1 ;
POLD=PSUM1;
PSUM1 = INSERE POLD (NLAM+1-N2) SUM1 ; DETR POLD ;
POLD=PSUM2;
PSUM2 = INSERE POLD (NLAM+1-N2) SUM2 ; DETR POLD ;
FIN LOOP3 ;
FINSI;
N2 = 1 ;
R1 = 0 ; R2 = 0 ;
I1TOT = 0 ; I2TOT = 0 ;
PI1 = PROG ; PI2 = PROG ;
REPETER LOOP4 NLAM ;
D1 = EXTR PD1 N2 ;
D2 = EXTR PD2 N2 ;
ZS = EXTR PZS N2 ;
ZI = EXTR PZI N2 ;
SUM1 = EXTR PSUM1 (NLAM+1-N2) ;
SUM2 = EXTR PSUM2 (NLAM+1-N2) ;
*
*****
*
Calcolo R1 e R2
*****
*
R1 = (D1*(((ZS**3)-(ZI**3))/3)-((ZS**2)-(ZI**2))*ZN1)+(EP1*(ZN1**2)))+R1 ;
R2 = (D2*(((ZS**3)-(ZI**3))/3)-((ZS**2)-(ZI**2))*ZN2)+(EP1*(ZN2**2)))+R2
*
```



```

*
*****
*      Calcolo Gxz eGyz rispetto al riferimento
*          globale
*****
*
EP1 = TCOMP.N1.N2.EPA ;
AN1 = TCOMP.N1.N2.ANG ;
ID1 = TCOMP.N1.N2.IDM ;
*
TCM = TCOMP.MCOL ;
G2 = TCM.ID1.G23 ; G3 = TCM.ID1.G13 ;
*
BETA = AN1 ;
*
CB = COS BETA; SB = SIN BETA;
GXZ = (G2*G3)/(((SB**2)*G3)+((CB**2)*G2)) ;
GYZ = (G2*G3)/(((CB**2)*G3)+((SB**2)*G2)) ;
*
*****
*      Calcolo I1 per ogni lamina
*****
*
A11 = (-1)*(D1/2) ;
A21 = D1*ZN1 ;
A31 = ((-1)*A11*(ZI**2))-(D1*ZI*ZN1)-SUM1 ;
I1 = (((((ZS**5)-(ZI**5))*(A11**2))/5)+(((ZS**4)-(ZI**4))
*A11*A21)/2)+(((A21**2)+(2*A11*A31))/3)*((ZS**3)-(ZI**3)))
+(A21*A31*((ZS**2)-(ZI**2)))+(EP1*(A31**2)))
/GXZ ;
*
POLD=PI1;
PI1 = INSERE POLD N2 I1 ; DETR POLD ;
*
*****
*      Calcolo I2 per ogni lamina
*****
*
A12 = (-1)*(D2/2) ;
A22 = D2*ZN2 ;
A32 = ((-1)*A12*(ZI**2))-(D2*ZI*ZN2)-SUM2 ;
I2 = (((((ZS**5)-(ZI**5))*(A12**2))/5)+(((ZS**4)-(ZI**4))
*A12*A22)/2)+(((A22**2)+(2*A12*A32))/3)*((ZS**3)-(ZI**3)))
+(A22*A32*((ZS**2)-(ZI**2)))+(EP1*(A32**2)))
/GYZ ;
*
POLD=PI2;
PI2 = INSERE POLD N2 I2 ; DETR POLD ;
*
*      Calcolo I1TOT e I2TOT
*
I1TOT = I1 + I1TOT ;
I2TOT = I2 + I2TOT ;
*
N2 = N2+1 ;
FIN LOOP4 ;
*
N2 = 1 ;
REPETER LOOP5 NLAM;
I1 = EXTR PI1 N2 ;
I2 = EXTR PI2 N2 ;
*
EP1 = TCOMP.N1.N2.EPA ;
AN1 = TCOMP.N1.N2.ANG ;
*
BETA = AN1 ;
CB = COS BETA; SB = SIN BETA;
*
*****
*      Calcolo i valori corretti per GXY e GYZ
*****
*
GXZ = ((R1**2)*I1)/(EP1*(I1TOT**2)) ;
GYZ = ((R2**2)*I2)/(EP1*(I2TOT**2)) ;
*
*
*      e li ruoto per ciascuna lamina nel sistema
*          di riferimento ortotropo

```



```

*
SI (ABS((CB**4)-(SB**4)) <EG 0.01) ;
G1 = (GXZ + GYZ)*3/5 ;
G2 = G1 ;
SINON ;
G1 = (((CB**2)*GXZ)-((SB**2)*GYZ))/((CB**4)-(SB**4))*6/5 ;
G2 = (((SB**2)*GXZ)-((CB**2)*GYZ))/((SB**4)-(CB**4))*6/5 ;
FINSI ;

*
TG.N1.N2.G13 = G1 ;
TG.N1.N2.G23 = G2 ;
N2 = N2 + 1 ;
FIN LOOP5 ;
*
N1 = N1 + 1 ;
FIN LOOP1 ;
*
*****
* FINE PROCEDURA @LAKAPPA
*****
*
*
FINPROC ;

```

Procedura @LALIST

```

*
*****
*
* PROCEDURA @LALIST
*****
*
*
* Descrizione : produce un listato delle caratteristiche, zona per
*               zona, dei laminati contenuti nella tavola di
*               definizione
*

```

```

* Sintassi      : LALIST TAB_COMP ;
*
* Autore/Data  : Miliozzi A. 10/04/1997
*
* Revisioni    :
*
*****
*--- INPUT
*=====
*
* TAB_COMP   tavola caratteristica dei laminati compositi
*
*--- OUTPUT
*=====
*
*****
* DEBPROC @LALIST TCOMP*TABLE ;
*
IECHO = VALE ECHO ;
OPTI ECHO 0 ;
*
MESS '                                     ' ;
MESS ' *****' ;
MESS ' *****' ;
MESS ' *** TABLE LISTING FOR LAMINATE COMPOSITE ***' ;
MESS ' *****' ;
MESS ' *****' ;
MESS '                                     ' ;
MESS ' METHOD TYPE      = ' TCOMP.TIPO ;
MESS '                                     ' ;
*
NMAT = DIME TCOMP.MCOL ;
MID = 0 ;
*
REPETER LOOPM NMAT ;

```

```

MID = MID + 1 ; ;
*
MESS ' ; ;
MESS ' **** M A T E R I A L   NUMBER : ' MID ; ;
MESS ' **** ; ;
MESS ' LONG. YOUNG MODULUS= ' TCOMP.MCOL.MID.YG1 ; ;
MESS ' TRANS. YOUNG MODULUS= ' TCOMP.MCOL.MID.YG2 ; ;
MESS ' SHEAR MODULUS G12 = ' TCOMP.MCOL.MID.G12 ; ;
MESS ' SHEAR MODULUS G23 = ' TCOMP.MCOL.MID.G23 ; ;
MESS ' SHEAR MODULUS G13 = ' TCOMP.MCOL.MID.G13 ; ;
MESS ' POISSON COEFFICIENT = ' TCOMP.MCOL.MID.NU12 ; ;
MESS ' LONG. THERMAL COEF.= ' TCOMP.MCOL.MID.ALPI ; ;
MESS ' TRANS. THERMAL COEF.= ' TCOMP.MCOL.MID.ALPI2 ; ;
MESS ' DENSITY = ' TCOMP.MCOL.MID.RHO ; ;
MESS ' LONG. TRAC. LIMIT = ' TCOMP.MCOL.MID.XTR ; ;
MESS ' LONG. COMP. LIMIT = ' TCOMP.MCOL.MID.XCO ; ;
MESS ' TRANS. TRAC. LIMIT = ' TCOMP.MCOL.MID.YTR ; ;
MESS ' TRANS. COMP. LIMIT = ' TCOMP.MCOL.MID.YCO ; ;
MESS ' SHEAR LIMIT = ' TCOMP.MCOL.MID.SSS ; ;
*
FIN LOOPM ;
*
NZON = (DIME TCOMP) - 2 ; ;
N1 = 1 ; ;
*
REPETER LOOP1 NZON ; ;
*
MESS ' ; ;
MESS ' **** Z O N E   NUMBER : ' N1 ; ;
MESS ' **** ; ;
MESS ' ; ;
xx = ' ' ; ;
nn = 0 ; ;
ll = TCOMP.N1.FELF ; dd = dime ll ; ;
repe loopx dd ; ;
nn = nn + 1 ; ;

xx = chain xx (extr ll nn) ; ;
fin loopx; ;
MESS ' FINITE ELEMENTS TYPE= ' xx ; ;
MESS ' METHOD OF REFERNCE = ' TCOMP.N1.METRIF ; ;
MESS ' REFERENCE DIRECTION ' ; ;
MESS ' - COORD. X = ' (COOR 1 TCOMP.N1.DIRRIF) ; ;
MESS ' - COORD. Y = ' (COOR 2 TCOMP.N1.DIRRIF) ; ;
MESS ' - COORD. Z = ' (COOR 3 TCOMP.N1.DIRRIF) ; ;
MESS ' NORMAL DIRECTION ' ; ;
MESS ' - COORD. X = ' (COOR 1 TCOMP.N1.DIRNOR) ; ;
MESS ' - COORD. Y = ' (COOR 2 TCOMP.N1.DIRNOR) ; ;
MESS ' - COORD. Z = ' (COOR 3 TCOMP.N1.DIRNOR) ; ;
*
NLAM = (DIME TCOMP.N1) - 6 ; ;
N2 = 1 ; ;
*
REPETER LOOP2 NLAM ; ;
*
MESS ' ; ;
MESS ' ===== ; ;
MESS ' L A M I N A   NUMBER : ' N2 ; ;
MESS ' ===== ; ;
MESS ' ; ;
MESS ' THICKNESS = ' TCOMP.N1.N2.EPA ; ;
MESS ' ECCENTRICITY = ' TCOMP.N1.N2.EXC ; ;
MESS ' FIBER LAYOUT ANGLE = ' TCOMP.N1.N2.ANG ; ;
MESS ' MATERIAL ID. = ' TCOMP.N1.N2.IDM ; ;
SI (EXIST (TCOMP.N1.N2) G13) ; ;
MESS ' CORRECTIVE ACTIONS ON : ' ; ;
MESS ' SHEAR MODULUS G23 = ' TCOMP.N1.N2.G23 ; ;
MESS ' SHEAR MODULUS G13 = ' TCOMP.N1.N2.G13 ; ;
FINSI ; ;
*
N2 = N2 + 1 ; ;
FIN LOOP2 ; ;
*
N1 = N1 + 1 ; ;
FIN LOOP1 ; ;
*
```



```
OPTI ECHO IECHO ;
*
FINPROC ;
*
*****
*          FINE PROCEDURA @LALIST
*****
*
```

Procedura @LAMASS

```
*
*****
*          PROCEDURA @LAMASS
*****
*
*
* DESCRIZIONE : Calcola la matrice di massa di un laminato
*
* Sintassi    : massl = @lamass tcomp ;
*
* Autore/Data : A. Miliozzi 10/04/97
*
* Revisioni   :
*
*****
* Input      : tcomp = tavola caratteristica del multistrato (TABLE)
*
* Output     : massl = matrice di massa (MCHAML)
*
*****
```

```
DEBPROC @LAMASS TT*TABLE ;
*
LOG1 = EGA (TT.TIPO) 'OMOG' ;
SI LOG1 ; TT.TIPO = MOT 'MLAY' ; FINSI ;
*
NZON = (DIME TT) - 2 ;
NN1    = 1 ;
*
REPETER LOOP1 NZON ;
*
OBJ = TT.NN1.MOD1 ;
TM   = @LAMAT TT NN1 ;
*
NLAM = (DIME TT.NN1) - 6 ;
NN2    = 1 ;
*
REPETER LOOP2 NLAM ;
*
MAT1 = TM.MAT.NN2 ;
MASS1 = MASS OBJ MAT1 ;
SI ( (NN1+NN2) EGA 2 ) ;
MASSA = MASS1 ;
SINON ;
MASSA = MASSA ET MASS1 ;
FINSI
*
NN2 = NN2 + 1 ;
*
FIN LOOP2 ;
*
NN1 = NN1 + 1 ;
*
FIN LOOP1 ;
*
SI LOG1 ; TT.TIPO = MOT 'OMOG' ; FINSI ;
*
FINPROC MASSA ;
*
*****
```



* FINE PROCEDURA @LAMASS

*

Procedura @LAMAT

*

*

PROCEDURA @LAMAT

*

*

* Descrizione : permette di ottenere, secondo il tipo di
omogeneizzazione

* richiesta:

* - la matrice di Hooke omogeneizzata e le

caratteristiche

* equivalenti (se TAB_LAM.'TIPO'='OMOG')

* - gli oggetti di tipo MATERIAU e CARACTER relativi ad
* ogni lamina eccentrica (se TAB_LAM.'TIPO'='MLAY')

*

* Sintassi : TAB_MAT = @LAMAT TAB_LAM NZONE ;

*

*

* Autore/Data : Miliozzi A. 10/04/1997

*

* Revisioni :

*

*

*

*--- INPUT

*

* TAB_LAM Tavola delle caratteristiche del laminato

*

* NZONE Entier che specifica il numero della zona sulla

* quale effettuare il calcolo

*

*--- OUTPUT

*

* TAB_MAT Tavola degli oggetti MATERIAU o MAHOOK e CARACTER per la
i-esima zona (indici MAT e CAR).

*

*

*

DEBPROC @LAMAT TL*TABLE NZONE*ENTIER ;

*

TT = TL.NZONE;

TIP1 = TL.TIPO ;

OBJ = TT.MOD1 ;

MET = TT.METRIF;

TTM = TL.MCOL ;

*

TM = TABLE ;

TM.TIPO = TIP1 ;

TM.MOD1 = OBJ ;

TM.MAT = TABLE ;

*

* Controllo che non sia OMOG per elementi

* COQ4 COQ6 COQ8

*

SI ((EGA TIP1 'OMOG') ET ((EXIST OBJ ELEM COQ4) OU
(EXIST OBJ ELEM COQ6) OU (EXIST OBJ ELEM COQ8))) ;

MESS ' Error with OMOG parameter: ' ;

MESS ' With the thick shell elemnts it is not possible to perform the
' ;

MESS ' calculation using a global HOOKE matrix ' ;

quitter @lamat ;

FINSI;

*

NLAM = (DIME TT) - 6 ;



```

*
NN = 1 ;
REPETER LOOP1 NLAM ;
*
EP1 = TT.NN.EPA ; EX1 = TT.NN.EXC ;
AN1 = TT.NN.ANG ; ID1 = TT.NN.IDM ;
*
SI (EXIST (TT.NN) G13) ; G1 = TT.NN.G13 ; G2 = TT.NN.G23 ;
SINON ; G1 = TTM.ID1.G13; G2 = TTM.ID1.G23;
FINSI ;
*
*-----*
* Definizione del matriale per gusci spessi
*
SI ( (EXIST OBJ ELEM COQ4) OU (EXIST OBJ ELEM COQ6)
    OU (EXIST OBJ ELEM COQ8) OU (EXIST OBJ ELEM DST)) ;
SI (EGA MET 'DIRE') ;
    MAT1 = MATE OBJ
        DIRECTION TT.DIRRIF INCL AN1 TT.DIRNOR
        YG1 TTM.ID1.YG1 YG2 TTM.ID1.YG2
        NU12 TTM.ID1.NU12 G12 TTM.ID1.G12
        G23 G2 G13 G1
        RHO TTM.ID1.RHO
        EPAI EP1 EXCE EX1 ;
    SINON ;
        MAT1 = MATE OBJ
            RADIAL TT.DIRRIF INCL AN1 TT.DIRNOR
            YG1 TTM.ID1.YG1 YG2 TTM.ID1.YG2
            NU12 TTM.ID1.NU12 G12 TTM.ID1.G12
            G23 G2 G13 G1
            RHO TTM.ID1.RHO
            EPAI EP1 EXCE EX1 ;
    FINSI ;
* -----
SINON ;
    SI (EGA MET 'DIRE') ;
        MAT1 = MATE OBJ
            DIRECTION TT.DIRRIF INCL AN1 TT.DIRNOR
            YG1 TTM.ID1.YG1 YG2 TTM.ID1.YG2
            NU12 TTM.ID1.NU12 G12 TTM.ID1.G12
            G23 G2 G13 G1
            RHO TTM.ID1.RHO
            EPAI EP1 EXCE EX1 ;
    FINSI ;
* -----
SINON ;
    SI (EGA MET 'DIRE') ;
        MAT1 = MATE OBJ
            DIRECTION TT.DIRRIF INCL AN1 TT.DIRNOR
            YG1 TTM.ID1.YG1 YG2 TTM.ID1.YG2
            NU12 TTM.ID1.NU12 G12 TTM.ID1.G12
            G23 G2 G13 G1
            RHO TTM.ID1.RHO
            EPAI EP1 EXCE EX1 ;
    FINSI ;
*
YG1 TTM.ID1.YG1 YG2 TTM.ID1.YG2
NU12 TTM.ID1.NU12 G12 TTM.ID1.G12
RHO TTM.ID1.RHO
EPAI EP1 EXCE EX1 ;
SINON ;
    MAT1 = MATE OBJ
        RADIAL TT.DIRRIF INCL AN1 TT.DIRNOR
        YG1 TTM.ID1.YG1 YG2 TTM.ID1.YG2
        NU12 TTM.ID1.NU12 G12 TTM.ID1.G12
        RHO TTM.ID1.RHO
        EPAI EP1 EXCE EX1 ;
    FINSI ;
*
FINSI;
*
SI ( EGA TIPI 'OMOG') ;
SI (NN EGA 1) ;
HOOT = Hooke OBJ MAT1 REFE;
EPATOT = EP1 ;
SINON ;
HOO1 = Hooke OBJ MAT1 REFE;
HOOT = HOOT + HOO1 ;
DETR HOO1 ;
EPATOT = EPATOT + EP1 ;
FINSI ;
SINON ;
TM.MAT.NN = MAT1 ;
FINSI ;
*
NN = NN + 1 ;
*
FIN LOOP1 ;
*
SI ( EGA TIPI 'OMOG') ;
CAREQ = CARA OBJ EPAI EPATOT ;
TM.MAT.1 = HOOT ;
TM.CAR = TABLE ;
TM.CAR.1 = CAREQ ;
FINSI ;

```



```

*
FINPROC TM ; ;
*****
* FINE PROCEDURA @LAMAT
*****
*
*----- OUTPUT
*=====
*
*----- INPUT
*=====

* TAB_LAM*TABLE Tavola caratteristica dei laminati compositi

```

Procedura @LAREAD

```

*
*****
* PROCEDURA @LAREAD
*****
*
*
* Descrizione : permette di completare la tavola delle caratteristiche
* dei laminati rileggendo i dati da un file di struttura
* opportuna.
*
* Sintassi : @LAREAD TAB_LAM (NUNIT) (NOM_FILE) ;
*
* Autore/Data : Miliozzi A. - 10/04/1997
*
*
* Revisioni :
*
*
*----- INPUT
*=====
*
* TAB_LAM*TABLE Tavola caratteristica dei laminati compositi

```

con informazioni sul mesh :

TAB_LAM.TIPO : opzioni calcolo (Mot)

TAB_LAM.I : informazioni sulla i-esima zona

(TABLE)

TAB_LAM.I.MAIL : mesh (Maillage)

TAB_LAM.I.FELF : formulazione elem. finiti (ListMots)

TAB_LAM.I.METRIF : metodo di riferimento (Mot)

TAB_LAM.I.DIRRIF : direzione di riferimento (Point)

TAB_LAM.I.DIRNOR : direzione normale (Point)

*

* NUNIT*ENTIER Unita' logica da cui rileggere i dati (Default 2)

*

* NOM_FILE*MOT Nome del file sul quale si vuole effettuare

l'operazione

* di lettura (Opzionale)

*

* --- NUMERO UNITA' LOGICA DI ACQUERIR

*

DEBPROC @LAREAD TCOMP*TABLE NUNIT/ENTIER NOM_FILE/MOT ;

*

SI (EXIST NUNIT) ; NUN = NUNIT ; FINSI ;

OPTI ACQU NUN ;

SI (EXIST NOM_FILE) ;

SI (NUN NEG 0) ; OPTI ACQU NOM_FILE ; FINSI ;

FINSI;

*

OPTI DIME 3 ;

*

* --- LETTURA NUMERO DI MATERIALI

*

ACQUERIR NMAT*ENTIER;

*



```

* --- LETTURA DEI MATERIALI
*
NN = 0 ;
TMAT = TABLE ;
REPETER LOOP0 NMAT ;
NN = NN + 1 ;
ACQUERIR Y1*FLOTTANT Y2*FLOTTANT N12*FLOTTANT ;
ACQUERIR G1*FLOTTANT G2*FLOTTANT G3*FLOTTANT ;
ACQUERIR AL1*FLOTTANT AL2*FLOTTANT R1*FLOTTANT ;
ACQUERIR XT1*FLOTTANT XC1*FLOTTANT YT1*FLOTTANT
          YC1*FLOTTANT SS1*FLOTTANT ;
TMAT.NN = TABLE ;
TMAT.NN.YG1      = Y1      ; TMAT.NN.YG2      = Y2      ;
TMAT.NN.G12      = G1      ; TMAT.NN.G23      = G2      ;
TMAT.NN.G13      = G3      ; TMAT.NN.NU12     = N12     ;
TMAT.NN.ALP1     = AL1     ; TMAT.NN.ALP2     = AL2     ;
TMAT.NN.RHO      = R1      ; TMAT.NN.XTR      = XT1     ;
TMAT.NN.XCO      = XC1     ; TMAT.NN.YTR      = YT1     ;
TMAT.NN.YCO      = YC1     ; TMAT.NN.SSS      = SS1     ;
FIN LOOP0 ;
*
TCOMP.MCOL = TMAT ;
*
* --- LETTURA NUMERO DI ZONE
*
ACQUERIR NZON*ENTIER;
*
* --- CICLO LETTURA SULLE ZONE
*
CM1   = MOT 'MODE MAIL1 MECANIQUE ELASTIQUE ORTHOTROPE';
BB1   = MOT ' ' ;
*
NN   = 1 ;
REPETER LOOP1 NZON ;
*
ACQUERIR NLAM*ENTIER ;
*
MAIL1 = TCOMP.NN.MAIL ;
LM    = TCOMP.NN.FELF ;
NM      = DIME LM           ;
*
INM = 0 ;
REPE LOOPCMD NM ;
INM = INM + 1 ;
MOX = EXTR LM INM ;
CM1 = CHAIN CM1 BB1 MOX ;
FIN LOOPCMD ;
*
TCOMP.NN.MOD1 = (TEXT CM1) ;
*
II = 1 ;
REPETER LOOP2 NLAM ;
*
ACQUERIR EP1*FLOTTANT EX1*FLOTTANT
          AN1*FLOTTANT N*ENTIER ;
*
TCOMP.NN.II      = TABLE ;
TCOMP.NN.II.EPA = EP1 ;
TCOMP.NN.II.EXC = EX1 ;
TCOMP.NN.II.ANG = AN1 ;
TCOMP.NN.II.IDM = N ;
*
II = II + 1 ;
FIN LOOP2 ;
*
NN = NN + 1 ;
FIN LOOP1 ;
*
FINPROC ;
*
*****
*                                     FINE PROCEDURA @LAREAD
*****
*
```



Procedura @LARIG

```

*
*****
* PROCEDURA @LARIG
*****
*
* Descrizione : permette di calcolare la matrice di rigidezza del
*               laminato relativo ad una zona sia nel caso di
*               lamine eccentriche sia in quello di laminato
*               omogeneizzato
*
* Sintassi   : RIG1 = @LARIG TAB_MAT ;
*
*
* Autore/Data : Miliozzi A. 10/04/1997
*
*
* Revisioni  :
*
*****
* --- INPUT
* ======
*
* TAB_MAT  Tavola degli oggetti di tipo MATERIAU o MAHOOK e
*           CARACTER (indici MAT e CAR)
*
* --- OUTPUT
* ======
*
* RIG1      Oggetto di tipo RIGIDITE per la zona considerata
*****

```

```

DEBPROC @LARIG TM*TABLE ;
*
* --- CALCOLO RIGIDEZZA LAMINATO
*
TIP1   = TM.TIPO ;
OBJ    = TM.MOD1 ;
*
SI (EGA TIP1 'OMOG') ;
*
RIGLAM = RIGI OBJ TM.MAT.1 TM.CAR.1 ;
*
SINON;
*
NULAM = DIME TM.MAT ;
NN     = 1;
REPETER LOOP1 NULAM ;
SI (NN EGA 1) ;
RIGLAM = RIGI OBJ TM.MAT.NN ;
SINON ;
RIGLAM = RIGLAM ET ( RIGI OBJ TM.MAT.NN ) ;
FINSI ;
NN = NN + 1 ;
FIN LOOP1 ;
*
FINSI;
*
FINPROC RIGLAM ;
*****
* FINE PROCEDURA @LARIG
*****
*
```

Procedura @LASIEP



```
*****
*
* PROCEDURA @LASIEP
*****
*
*
* Descrizione : calcola strato per stato le tensioni e le deformazioni
*                per una zona e le riporta nel sistema di riferimento
*                di ortotropia.
*
* Sintassi   : TAB_SIEP = @LASIEP TABLAM NBZON DEP1 (MOT1) ;
*
* Autore/Data : Miliozzi A. 10/04/1997
*
* Revisioni  :
*
*****
*
* --- INPUT
* =====
*
* TAB_ZONA   Tavola caratteristica del laminato
*
* NBZON      Numero della zona
*
* DEP1        Campo di spostamenti
*
* MOT1        Parola chiave secondo la quale si possono richiedere
*                  i soli campi di tensione o di deformazione od entrambi
*                  Essa e' opzionale e puo' valere:
*                      'ALL' : entrambe          (Default)
*                      'SIG' : solo tensioni
*                      'EPS' : solo deformazioni
*
* --- OUTPUT
* =====
*
* TAB_SIEP    Tavola contenente i campi di tensione e di deformazione
```

```
*****
*
* DEBPROC @LASIEP TT1*TABLE NZONE*ENTIER SP*CHPOINT MOT1/MOT ;
*
* - Controllo tipo di dati richiesti in output
MOT2 = 'ALL' ;
SI (EXIST MOT1) ;
SI (EGA MOT1 'SIG') ; MOT2=MOT1 ; FINSI ;
SI (EGA MOT1 'EPS') ; MOT2=MOT1 ; FINSI ;
FINSI;
*
* - CALCOLO MATERIAU E CARACTER PLY BY PLY
TCTIP      = TT1.TIPO           ;
TT1.TIPO   = 'MLAY'           ;
TCAR1     = @LAMAT TT1 NZONE ;
TT1.TIPO   = TCTIP           ;
*
* - CALCOLO TENSIONI E DEFORMAZIONI PLY BY PLY
* - E ROTAZIONE NEL SISTEMA DI RIFERIMENTO COMUNE
TT2 = TT1 . NZONE           ;
NPLY = DIME TCAR1.MAT ;
*
TSIEP = TABLE ;
SI ( (EGA MOT2 'ALL') OU (EGA MOT2 'SIG') ) ;
TSIEP.SIG1 = TABLE ; FINSI ;
SI ( (EGA MOT2 'ALL') OU (EGA MOT2 'EPS') ) ;
TSIEP.EPS1 = TABLE ; FINSI ;
*
N = 1 ;
REPETER LOOP0 NPLY ;
*
SI ( (EGA MOT2 'ALL') OU (EGA MOT2 'SIG') ) ;
SIGE1      = SIGMA TT2.MOD1 TCAR1.MAT.N SP      ;
TSIEP.SIG1.N = RTENS SIGE1 TT2.MOD1 TCAR1.MAT.N ;
DETR SIGE1 ;
FINSI;
SI ( (EGA MOT2 'ALL') OU (EGA MOT2 'EPS') ) ;
```



```

EPSI1      = EPSI TT2.MOD1 SP TCAR1.MAT.N ;
TSIEP.EPSI1.N = RTENS EPSI1 TT2.MOD1 TCAR1.MAT.N ;
DETR EPSI1 ;
FINSI;
N = N + 1 ;
*
FIN LOOP0 ;
*
FINPROC TSIEP ;
*****
*          FINE PROCEDURA @LASIEP
*****
*
```

Procedura @LAVERG

```

*
*****
*          PROCEDURA @LAVERG
*****
*
*
* Descrizione : permette di effettuare una verifica grafica del
*               rateo di rottura relativo ad un criterio
*
* Sintassi   : @LAVERG TAB_CRIT NPLY OEILL ;
*
*
* Autore/Data : Miliozzi A. 10/04/1997
*
*
* Revisioni  :

```

```

*****
*          INPUT
*=====
*
* TAB_CRIT Tavola dei ratei di rottura strato per strato
* (Prodotta da LACRIT)
*
* NPLY      Numero dello strato che si vuole verificare
*
* OEILL     Punto di vista
*
*          OUTPUT
*=====
*
*
*****
*          DEBPROC @LAVERG TAB1*TABLE NPLY*ENTIER OEILL*POINT ;
*
*          GEO1 = EXTRAIRE (TAB1.NPLY) 'MAIL' ;
*          NELL = NBEL GEO1 ;
*          NN = 0 ;
*
*          -----
*
*          REPETER LOOP1 NELL ;
*
*          NN = NN + 1 ;
*
*          EL1 = GEO1 ELEM NN ;
*          CR1 = REDU (TAB1.NPLY) EL1 ;
*          VAL1= MAXI CR1 ;
*          DETR CR1 ;
*
*          SI ( VAL1 < 0.2 ) ;
*          EL2 = COUL EL1 BLEU ;
*          FINSI ;

```



```

SI ( (VAL1 >EG 0.2) ET (VAL1 < 0.4 ) ) ;
    EL2 = COUL EL1 TURQ ;      FINSI ;
SI ( (VAL1 >EG 0.4) ET (VAL1 < 0.6 ) ) ;
    EL2 = COUL EL1 VERT ;      FINSI ;
SI ( (VAL1 >EG 0.6) ET (VAL1 < 0.8 ) ) ;
    EL2 = COUL EL1 ROSE ;      FINSI ;
SI ( (VAL1 >EG 0.8) ET (VAL1 < 0.9 ) ) ;
    EL2 = COUL EL1 JAUN ;      FINSI ;
SI ( (VAL1 >EG 0.9) ET (VAL1 < 1.0 ) ) ;
    EL2 = COUL EL1 BLAN ;      FINSI ;
SI ( VAL1 >EG 1.0 ) ;
    EL2 = COUL EL1 ROUG ;      FINSI ;
*
SI (NN EGA 1) ;
    ST1 = EL2 ;
SINON ;
    ST1 = ST1 ET EL2 ;
    FINSI ;
*
FIN LOOP1 ;
*-----
-
*
TITR ' 0. BLEU .2 TURQ .4 VERT .6 ROSE .8 JAUN .9 BLAN 1. ROUG ' ;
TRAC OEIL1 ST1 FACE ;
*****
FINE PROCEDURA LAVERG
*****
FINPROC ;

```

Procedura @LAVIS

```

*
*****
*
*
***** PROCEDURA @LAVIS *****
*

```

```

*
* Descrizione : visualizza l'impilamento delle lame per una
*                 zona richiesta
*
* Sintassi      : @LAVIS TAB_LAM NUM_ZONA ;
*
*
* Autore/Data : Miliozzi A. 10/04/1997
*
*
* Revisioni   :
*
*****
*
*
* --- INPUT
*=====
*
* TAB_LAM   Tavola caratteristica dei laminati compositi
*
* NUM_ZONA Numero della zona da visualizzare
*
* --- OUTPUT
*=====
*
*
*****
*
*
DEBPROC @LAVIS TCOMP*TABLE NZONE*ENTIER ;
*
    OPTI DIME 3 ELEM CUB8 ;
    LISCOU = MOTS 'ROUG' 'VERT' ;
*
    SI (EXIST (TCOMP.NZONE) ) ;
*
* --- RICERCA DEL MASSIMO SPESSORE
*
    N      = 1 ;

```



```

BB = 0. ;
TC = TCOMP.NZONE ;
LEX = PROG ;
LEP = PROG ;
LAN = PROG ;
NPLY = (DIME TC) - 6 ;
REPETER LOOP0 NPLY ;
  AN = TC.N.ANG ;
  SP = TC.N.EPA ;
  EX = TC.N.EXC ;
  LEX = INSERER LEX N EX ;
  LEP = INSERER LEP N SP ;
  LAN = INSERER LAN N AN ;
  SI (SP > BB) ; BB = SP ; FINSI ;
  N = N + 1 ;
FIN LOOP0 ;
*
* --- TRACCIAMENTO STRATIFICAZIONE
*
OEIL = 100. -100. 50. ;
NN = 1 ;
II = 1 ;
REPETER LOOP1 NPLY ;
  EX = EXTRAIRE LEX NN ;
  EP = EXTRAIRE LEP NN ;
  AN = EXTRAIRE LAN NN ;
  CC = EXTRAIRE LISCOU II ;
  SI (II < 2) ; II = II + 1 ; SINON ; II = 1 ; FINSI ;
  KK = (FLOTTANT NN) / (FLOTTANT NPLY) ;
  C1 = 2. * BB           ; C2 = 10. * BB * KK      ;
  C3 = EX - (EP / 2.) ; C4 = EX + (EP / 2.) ;
  D1 = BB * (COS AN) ; D2 = BB * (SIN AN) ;
  AM = 0. 0. C3 ;
  AP = 0. 0. C4 ;
L1 = DROI 1 AP AM ;
S1 = L1 TRANS 1 (0. C1 0. ) ;
V1 = S1 VOLU TRANS 1 (C2 0. 0. ) ;
PP = V1 POIN PROC (C2 C1 C3) ;
FOX= FORCE (BB 0. 0. ) PP ;
FOY= FORCE (0. BB 0. ) PP ;
FOO= FORCE (D1 D2 0. ) PP ;
SI (NN EGA 1) ;
  VTOT = COUL V1 CC ;
  VETO = (VECT FOX 1. FX FY FZ BLEU) ET
        (VECT FOY 1. FX FY FZ BLEU) ET
        (VECT FOO 2. FX FY FZ ROSE) ;
SINON ;
  VTOT = VTOT ET (COUL V1 CC) ;
  VE1 = (VECT FOX 1. FX FY FZ BLEU) ET
        (VECT FOY 1. FX FY FZ BLEU) ET
        (VECT FOO 2. FX FY FZ ROSE) ;
  VETO = VETO ET VE1 ;
  FINSI ;
  NN = NN + 1 ;
FIN LOOP1 ;
*
TITR ' ZONE NUMBER ' NZONE ;
TRAC OEIL VTOT FACE VETO ;
*
SINON ;
MESS ' NON-EXISTENT ZONE NUMBER !' ;
FINSI ;
*
FINPROC ;
*
***** FINE PROCEDURA @LAVIS *****
*

```



Appendice 3 - Listato dati Gibiane per le verifiche

Caso Test N. 1

Input Gibiane

```
*****
* CYLINDRE COMPOSITE BICOUCHE
* FIBRES ENROULEES -45/+45 AUTOUR DE L'AXE
* PRESSION INTERNE
*
*
* Un cylindre bloqu{ @ sa base en d{placement suivant l'axe Z est
soumis
* @ une pression interne.
*
* Afin de r{duire le nombre de degr{s de libert{, un noeud du sommet
est
* bloqu{ en translation suivant X et Y et en rotation suivant Z (noeud
* PB).
*
* La pression est normale @ la surface interne du cylindre.
*
* Le d{placement radial d'un noeud de la base est compar{ @ celui que
* l'on obtiendrait par m{thode analytique : 1.3776E-4
*
*****
opti echo 0 ;
TITRE 'CYLINDRE COMPOSITE BICOUCHE SOUS PRESSION INTERNE';
OPTION DIME 3 ELEM TRI3 MODE TRIDIM ;

TEMPS ;
DENS 0.1 ;
```

```
*
*
* GEOMETRIE
*
R = 1.05 ; H = 1. ;
PA = R 0. 0. ; PB = R 0. H ; O1 = 0. 0. 0. ; O2 = 0. 0. H ;
NR1 = 1. 1. 0. ;
LI1 = PA D 4 PB ;
CYLP = ROTA LI1 8 90 O1 O2 ;
CYL1 = ORIENTER CYLP NR1 ;
CYL2 LIB = TOURNER CYL1 LI1 90 O1 O2 ;
CYL3 LIC = TOURNER CYL2 LIB 90 O1 O2 ;
CYL4 LID = TOURNER CYL3 LIC 90 O1 O2 ;
CYL = CYL1 ET CYL2 ET CYL3 ET CYL4 ;
ELIM CYL ;
OEIL = 10. 10. 5. ;
*
TRACE OEIL CACH CYL ;
*
tab = table ;
tab.tipo = 'MPLY' ;
*tab.tipo = 'OMOG' ;
tab. 1      = table    ;
tab. 1 . mail   = cyl    ;
tab. 1 . felf   = MOTS DKT COQ4;
tab. 1 . metrif  = dire    ;
tab. 1 . dirrif  = O2    ;
tab. 1 . dirnor  = NR1    ;
*
@laread tab 'compln';
*
*
*
* CONDITIONS AUX LIMITES
*
CO1 = COTE 2 CYL1 ; CO2 = COTE 2 CYL2 ; CO3 = COTE 2 CYL3 ;
CO4 = COTE 2 CYL4 ;
```



```

COB = CO1 ET CO2 ET CO3 ET CO4 ;
CDL1 = BLOQ UZ COB ;
CDL2 = BLOQ UX UY RZ PB ;
CDL = CDL1 ET CDL2 ;
*
* _____
*   CALCUL
*
* _____
modort = tab . 1 . modl      ;
FP = PRES COQUE MODORT 100. NORM ;
*
depl = @lacalc tab cdl fp      ;
*
* _____
*   SORTIES
*
* _____
DEF01=DEFO CYL DEPL;
DX=EXCO DEPL UX;
SI (NEG GRAPH 'N') ;
TRAC OEIL CACH DEF01 DX;
FINSI;
*
D = EXTR DEPL UX PA ;
SAUT PAGE ;
MESS ' DEPLACEMENT RADIAL EN PA DE REFERENCE : 1.37762E-4 ' ;
SAUT 1 LIGN ;
MESS ' DEPLACEMENT RADIAL EN PA CALCULE : ' D ;
SAUT 2 LIGN ;
TEMPS ;
*           CODE BON FONCTIONNEMENT
DEPREF=1.37762E-4;
RESI=ABS((D-DEPREF)/DEPREF);
SI (RESI < EG 1E-2);
    ERRE 0 ;
SINO;
    ERRE 5 ;
FINSI ;

```

```

* _____
*   _____
*   _____
*   fin;
*
Dati Materiale
*
1
7.E6 1.3E6 0.28
5.E5 0. 0.
0. 0. 6000.
0. 0. 0. 0. 0.
1
2
0.05 0.025 45. 1
0.05 -0.025 -45. 1

```

Caso Test N. 2

Input Gibiane

```

*****
**
*          PLAQUE BI-COUCHE A +/- 45
*          APPUYEE , PRESSION REPARTIE
*          ELEMENT DKT
*
*
*          Une plaque composite carr{e est appuy{e sur toute sa p{riph{erie (blo-
*          cage en d{placement suivant Z et en rotation suivant Z).
*
*          Le noeud situ{ au centre de la plaque ne peut se d{placer que suivant
*          l'axe vertical Z (blocage en d{placement et en rotation suivant Z).
*
*          Une pression r{partie est appliqu{e sur toute la plaque.

```



```
* Le placement calcul{ au centre de la plaque est compar{ au resultat
* theorique : 23.25
*****
**
*
opti echo 0 ;
TITRE 'PLAQUE COMPOSITE APPUYEE - PRESSION REPARTIE';
OPTI DIME 3 ELEM TRI3 ;
*
_____
* GEOMETRIE
*
_____
-- TEMPS ;
A = 127. ; B = A ; AM = -127. ; BM = AM ;
H = 5.08 ; ES = H/4 ; EI = H/-4 ; S = H/2 ;
P = 0.6894 ;
N = 12 ;
P0 = 0. 0. 0. ;
P1 = AM BM 0. ; P2 = A BM 0. ;
P3 = A B 0. ; P4 = AM B 0. ;
V1 = 0. (2*B) 0. ; V2 = 0. 0. 1. ;
L1 = DROI N P1 P2 ;

SI1=L1 TRAN V1 N;
S1=ORIE SI1 V2;
CONF (S1 POIN PROC P1) P1 ;
CONF (S1 POIN PROC P2) P2 ;
CONF (S1 POIN PROC P3) P3 ;
CONF (S1 POIN PROC P4) P4 ;
CONF (S1 POIN PROC P0) P0 ;
*
TRACE S1 V2 ;
*
tab = table ;
*tab.tipo = 'MPLY' ;
tab.tipo = 'OMOG' ;
tab. 1          = table      ;
tab. 1 . mail   = s1        ;
tab. 1 . felf   = MOTS DKT ;
tab. 1 . metrif = dire      ;
tab. 1 . dirrif = v1        ;
tab. 1 . dirnor = v2        ;
*
@laread tab 'comp2n';
*
*
_____
* CONDITIONS AUX LIMITES ET RIGIDITE
*
_____
CL=(BLOQ UZ (CONT S1)) ET (BLOQ RZ (CONT S1)) ET (BLOQ UX UY RX RY P0);
*
*
_____
* CALCUL ET SORTIE
*
_____
mol  = tab . 1 . modl ;
FP   = PRES COQU MO1 P V2 ;
DEP  = @lacalc tab cl FP ;
*
FP1  = EXTR DEP UZ P0 ;
SAUT PAGE ;
SU1=DEFO S1 DEP;
DZ=EXCO DEP UZ;
OEIL= 0 1000 0;
TRAC OEIL CACH SU1 DZ;
*
MESS 'FLECHE THEORIQUE      23.25' ;
SAUT 1 LIGN ;
MESS 'FLECHE CALCULEE           ' FP1 ;
SAUT 2 LIGN ;
TEMPS ;
```

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	d
		CT-SBE-00003	L	88	82

```

*           CODE FONCTIONNEMENT
FLEREF = 23.25;
RESI = ABS ((FP1-FLEREF)/FLEREF);
SI (RESI < EG 1E-2);
  ERRE 0 ;
SINO;
  ERRE 5 ;
FINSI;
*
fin;

```

Dati Materiale

```

1
276.E3 6.9E3 0.25
3.4E3 0.    0.
0.    0.    0.
10.   10.   10.   10.   10.
1
2
2.54  1.27  45.  1
2.54 -1.27 -45.  1

```

Caso Test N. 3

Input Gibiane

```

*
* comp3 : test procedura @LAKAPPA
*
* Piastra in materiale composito
* (0,0,0) A/H=10 Elementi DST con correzione CT
*
opti echo 0 dime 3 elem tri3 ;
*
n = 6 ;
a = 5. ;
*
vin1 = bloq uz ux ry 11 ;
vin2 = symt dep1 rota p3 p0 (a a a) s1 0.001 ;
vin3 = symt dep1 rota p2 p0 (a a a) s1 0.001 ;
vin4 = bloq uz uy rx 14 ;
vint = vin1 et vin2 et vin3 et vin4 ;
*
p = 1. ;
v2= 1000. 0. 500. ;
mol = tab . 1 . mod1 ;
FP = PRES COQU MOL P V2 ;
*
DEP = @lacalc tab vint FP ;
*
```



```

FLEREF = 41.92      ;
FP1    = (EXTR DEP UZ P0) * 0.1 ;
RESI   = ABS ((FP1-FLEREF)/FLEREF*100.);
*
MESS 'Freccia Teorica : ' FLEREF ;
MESS 'Freccia Calcolata: ' FP1 ;
MESS 'Errore %       : ' RESI ;
*
@LAGRAPH TAB DEP 1 p2 p0 ;
*
TEMPS ;
*
fin;

```

Dati Materiale

```

2
3.4156 1.793 0.44
1. 0.608 1.015
0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
0.34156 0.1793 0.44
0.1 0.0608 0.1015
0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.
1
3
0.1 0.45 0. 1
0.8 0. 0. 2
0.1 -0.45 0. 1

```

Caso Test N. 4

Input Gibiane

```

* test1 : test procedure compositi per laminati spessi
*
```

```

* Piastra in materiale composito
* (0,90)s A/H=10 Elementi COQ8
*
opti echo 0 dime 3 elem qua8 ;
*
n = 16 ;
a = 10. ;
*
d1 = 0. 0. a ;
p1 = 0. 0. 0. ;
p2 = a 0. 0. ;
p3 = 0. a 0. ;
l1 = d n p1 p2;
s1 = l1 trans p3 n ;
p0 = s1 poin proc (5. 5. 0.);
l2 = cote 2 s1 ;
l3 = cote 3 s1 ;
l4 = cote 4 s1 ;
*
tab = table ;
tab.tipo = 'MPLY' ;
tab. 1          = table ;
tab. 1 . mail   = s1 ;
tab. 1 . felf   = MOTS COQ8;
tab. 1 . metrif = dire ;
tab. 1 . dirrif = p2 ;
tab. 1 . dirnor = d1 ;
*
@laread tab 'test1n';
*
*@lalist tab ;
*
vin1 = bloq uz ux ry l1 ;
vin2 = bloq uz uy rx l2 ;
vin3 = bloq uz ux ry l3 ;
vin4 = bloq uz uy rx l4 ;
vint = vin1 et vin2 et vin3 et vin4 ;
*
p = -1. ;

```



```
v2= 1000. 0. 500. ;
mol = tab . 1 . mod1 ;
carl = carb mol epai 10. ;
FP = PRES COQU MOL P V2 carl ;
*
DEP = @lacalc tab vint FP ;
*
FLEREF = -1.025E-4 ;
FP1 = EXTR DEP UZ P0 ;
RESI = ABS ((FP1-FLEREF)/FLEREF*100.);
*
MESS 'Freccia Teorica : ' FLEREF ;
MESS 'Freccia Calcolata: ' FP1 ;
MESS 'Errore % : ' RESI ;
*
TEMPS ;
*
fin;
```

Dati Materiale

```
1
25.E6 1.E6 0.25
5.E5 5.E5 2.E5
0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.
1
4
0.25 0.375 0. 1
0.25 0.125 90. 1
0.25 -0.125 90. 1
0.25 -0.375 0. 1
```

```
*
* test2 : test procedure compositi per laminati spessi
*
* Piastra in materiale composito
* (45,-45)s A/H=10 Elementi COQ8
*
opti echo 0 dime 3 elem qua8 ;
*
n = 16 ;
a = 10. ;
*
d1 = 0. 0. a ;
p1 = 0. 0. 0. ;
p2 = a 0. 0. ;
p3 = 0. a 0. ;
l1 = d n p1 p2;
s1 = l1 trans p3 n ;
p0 = s1 poin proc (5. 5. 0.);
l2 = cote 2 s1 ;
l3 = cote 3 s1 ;
l4 = cote 4 s1 ;
*
tab = table ;
tab.tipo = 'MPLY' ;
tab. 1 = table ;
tab. 1 . mail = s1 ;
tab. 1 . felf = MOTS COQ8;
tab. 1 . metrif = dire ;
tab. 1 . dirrif = p2 ;
tab. 1 . dirnor = d1 ;
*
@laread tab 'test2n';
*
*@lalist tab ;
*
vin1 = bloq uz ux ry 11 ;
vin2 = bloq uz uy rx 12 ;
vin3 = bloq uz ux ry 13 ;
vin4 = bloq uz uy rx 14 ;
```

Caso Test N. 5

Input Gibiane



```

vint = vin1 et vin2 et vin3 et vin4 ;
*
p = -1. ;
v2= 1000. 0. 500. ;
mol = tab . 1 . mod1 ;
carl = carb mol epai 1. ;
FP = PRES COQU MO1 P V2 carl ;
*
DEP = @lacalc tab vint FP ;
*
FLEREF = -7.0599E-5 ;
FP1 = EXTR DEP UZ P0 ;
RESI = ABS ((FP1-FLEREF)/FLEREF*100.) ;
*
MESS 'Freccia Teorica : ' FLEREF ;
MESS 'Freccia Calcolata: ' FP1 ;
MESS 'Errore % : ' RESI ;
*
TT2 = tab . 1 ;
TCAR1= @LAMAT tab 1 ;
NPLY = DIME TCAR1.MAT ;
*
MMGG = 0. ;
N = 1 ;
REPETER LOOP0 NPLY ;
*
SIG1 = SIGMA MO1 TCAR1.MAT.N DEP ;
SIG2 = RTENS SIG1 MO1 TCAR1.MAT.N p2 ;
SIG3 = CHAN NOEUD MO1 SIG2;
SIG4 = CHAN CHPO SIG3 MO1 ;
SS11 = EXTR SIG4 SMSS P0 ;
EP11 = TT2 . N . EPA ;
EC11 = TT2 . N . EXC ;
NN11 = SS11 * EP11 ;
MM11 = 0. ;
MMGG = MMGG + (NN11 * EC11) + MM11 ;
N = N + 1 ;
*
FIN LOOP0 ;
*
* mmgg0 = -3.8775 ;
RESI = ABS ((mmgg-mmgg0)/mmgg0*100.) ;
MESS 'MOMENTO Teorico : ' mmgg0 ;
MESS 'MOMENTO Calcolato: ' mmgg ;
MESS 'Errore % : ' RESI ;
*
TEMPS ;
*
fin;

Dati Materiale

1
25.E6 1.E6 0.25
5.E5 2.E5 5.E5
0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.

4
0.25 0.375 45. 1
0.25 0.125 -45. 1
0.25 -0.125 -45. 1
0.25 -0.375 45. 1

```

Caso Test N. 6

Input Gibiane

```

*
* test3 : test procedure compositi per laminati spessi
*
* Piastra in materiale composito
* (45,-45)s A/H=100 Elementi COQ8
*
opti echo 0 dime 3 elem qua8 ;
*
```



```
n = 16 ;
a = 100. ;
*
d1 = 0. 0. a ;
p1 = 0. 0. 0. ;
p2 = a 0. 0. ;
p3 = 0. a 0. ;
l1 = d n p1 p2;
s1 = l1 trans p3 n ;
p0 = s1 poin proc (50. 50. 0.);
l2 = cote 2 s1 ;
l3 = cote 3 s1 ;
l4 = cote 4 s1 ;
*
tab = table ;
tab.tipo = 'MPLY' ;
tab. 1 = table ;
tab. 1 . mail = s1 ;
tab. 1 . felf = MOTS COQ8;
tab. 1 . metrif = dire ;
tab. 1 . dirrif = p2 ;
tab. 1 . dirnor = d1 ;
*
@laread tab 'test2n';
*
*@lalist tab ;
*
vin1 = bloq uz ux ry l1 ;
vin2 = bloq uz uy rx l2 ;
vin3 = bloq uz ux ry l3 ;
vin4 = bloq uz uy rx l4 ;
vint = vin1 et vin2 et vin3 et vin4 ;
*
p = -1. ;
v2= 1000. 0. 500. ;
mol = tab . 1 . mod1 ;
car1 = carb mol epai 1. ;
FP = PRES COQU MO1 P V2 car1 ;
*
DEP = @lacalc tab vint FP ;
*
FLEREF = -0.47520 ;
FP1 = EXTR DEP UZ P0 ;
RESI = ABS ((FP1-FLEREF)/FLEREF*100.) ;
*
MESS 'Freccia Teorica : ' FLEREF ;
MESS 'Freccia Calcolata: ' FP1 ;
MESS 'Errore % : ' RESI ;
*
TT2 = tab . 1 ;
TCAR1= @LAMAT tab 1 ;
NPLY = DIME TCAR1.MAT ;
*
MMGG = 0. ;
N = 1 ;
REPETER LOOP0 NPLY ;
*
SIG1 = SIGMA MO1 TCAR1.MAT.N DEP ;
SIG2 = RTENS SIG1 MO1 TCAR1.MAT.N p2 ;
SIG3 = CHAN NOEUD MO1 SIG2;
SIG4 = CHAN CHPO SIG3 MO1 ;
SS11 = EXTR SIG4 SMSS P0 ;
EP11 = TT2 . N . EPA ;
EC11 = TT2 . N . EXC ;
NN11 = SS11 * EP11 ;
MM11 = 0. ;
MMGG = MMGG + (NN11 * EC11) + MM11 ;
N = N + 1 ;
*
FIN LOOP0 ;
*
mmgg0 = -418.78 ;
RESI = ABS ((mmgg-mmgg0)/mmgg0*100.) ;
MESS 'MOMENTO Teorico : ' mmgg0 ;
MESS 'MOMENTO Calcolato: ' mmgg ;
MESS 'Errore % : ' RESI ;
*
TEMPS ;
```

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	⁹³ 82	

*

fin;

Dati Materiale

```

1
25.E6 1.E6 0.25
5.E5 2.E5 5.E5
0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.
1
4
0.25 0.375 45. 1
0.25 0.125 -45. 1
0.25 -0.125 -45. 1
0.25 -0.375 45. 1

```

Caso Test N. 7

Input Gibiane

```

*
* Test Biassiale per la Lamina
*
* Test procedura @lafail
* First Play Failure - MaxStress
*
opti echo 0 ;
opti dime 3 elem tri3 mode trid ;
*
lun1 = 100. ;
ndiv1= 5 ;
*
p1 = 0 0 0 ; p2 = 0 lun1 0 ;
l1 = d p1 p2 ndiv1 ;

s1 = 11 trans ndiv1 (lun1 0. 0.) ;
tasser s1 ;
l2 = cote 2 s1 ;
l3 = cote 3 s1 ;
l4 = cote 4 s1 ;
*
*trac s1 ;
*
ttt = table ;
ttt.tipo = 'MPLY' ;
ttt. 1           = table ;
ttt. 1 . mail   = s1 ;
ttt. 1 . felf   = MOTS DKT ;
ttt. 1 . metrif = dire      ;
ttt. 1 . dirrif = (lun1 0. 0. );
ttt. 1 . dirnor = (0. 0. lun1);
*
@laread ttt 'test01.dat';
*
vin1 = bloq l1 ux ;
vin2 = bloq s1 rota ;
vin3 = bloq p1 depl ;
vtot = vin1 et vin2 et vin3 ;
*
nn1 = (lun1 * 1.) * 1. ;
fft = frepart (nn1 0. 0.) 13 ;
*
tt2 = table 'LAMINATE_FAIL' ;
tt2.'CLIM'      = vtot ;
tt2.'CHARG'     = fft ;
tt2.'TYP_CRIT'= 'FPF';
tt2.'CRIT'      = 'MAXSTRESS';
*
* Trazione

```



```
*                                         repe ciclo ;
pang = prog ; psig = prog ;
teta = 0. ;
nnn = 0 ;
repe ciclo ;
    nnn = nnn + 1 ;
    ttt . 1 . 1 . ang = teta ;
    @lafail ttt tt2 ;
    sx = tt2.'FMF' ;
    mess 'angolo : ' teta ' sigma_x ' sx ;
    pang = inse pang nnn teta ;
    psig = inse psig nnn (sx/1000.) ;
    si (teta > 9.9); teta = teta + 5. ; sinon ;
                           teta = teta + 2. ; finsi ;
    si (teta > 90.); quitter ciclo ; finsi ;
    menage ;
fin ciclo ;
*
ev1 = evol manu 'angolo' pang 'sig_x' psig ;
*
* Compressione
*
nn1 = (lun1 * 1.) * -1. ;
fft = frepart (nn1 0. 0.) 13 ;
*
tt2 = table 'LAMINATE_FAIL' ;
tt2.'CLIM'      = vtot ;
tt2.'CHARG'     = fft ;
tt2.'TYP_CRIT'= 'FPF';
tt2.'CRIT'      = 'MAXSTRESS';
*
pang = prog ; psig = prog ;
teta = 0. ;
nnn = 0 ;
                                         nnn = nnn + 1 ;
                                         ttt . 1 . 1 . ang = teta ;
                                         @lafail ttt tt2 ;
                                         sx = tt2.'FMF' ;
                                         mess 'angolo : ' teta ' sigma_x ' sx ;
                                         pang = inse pang nnn teta ;
                                         psig = inse psig nnn (sx/1000.) ;
                                         si (teta > 9.9); teta = teta + 5. ; sinon ;
                                                teta = teta + 2. ; finsi ;
                                         si (teta > 90.); quitter ciclo ; finsi ;
                                         menage ;
                                         fin ciclo ;
                                         *
                                         ev2 = evol manu 'angolo' pang 'sig_x' psig ;
                                         *
                                         ev3 = evol manu (prog 0. 5. 10. 15. 20. 30. 45. 60. 75.
90.)                                         (prog 150. 70. 30. 20. 15. 11. 7. 5. 4.
4.);
                                         ev4 = evol manu (prog 15. 30. 45. 60. 75. 90.)
                                         (prog 25. 19. 17. 15. 17. 20.);
                                         *
                                         TAB1=TABLE;
                                         TAB1.1=mot 'TITR Trazione';
                                         TAB1.2=mot 'TIRR TITR Compressione';
                                         TAB1.3='MARQ LOSA NOLI TITR Exp.tr' ;
                                         TAB1.4='MARQ CROI NOLI TITR Exp.co' ;
                                         DESS (EV1 ET EV2 ET EV3 ET EV4)
                                         XBOR 0. 90. LOGY GRIL LEGE TAB1 ;
                                         *
                                         @excell ev1 'test0lat.txt' ;
                                         @excell ev2 'test0lac.txt'
                                         *
```

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	d
		CT-SBE-00003	L	<small>95</small>	82

fin ;

Dati Materiale

```

1
7.8E6 2.6E6 0.25
1.3E6 0. 0.
0. 0. 0.
150.E3 150.E3 4.E3 20.E3 6.E3
1
1
1. 0. 0. 1

```

Caso Test N. 8

Input Gibiane

```

*
* Test Biassiale per un Laminato Simmetrico
*
* Test procedura @lafail
* First Play Failure - MaxStress
*
opti echo 0 ;
opti dime 3 elem tri3 mode trid ;
*
lun1 = 100. ;
ndiv1= 5 ;
*
p1 = 0 0 0 ; p2 = 0 lun1 0 ;
l1 = d p1 p2 ndiv1 ;
s1 = l1 trans ndiv1 (lun1 0. 0.) ;
tasser s1 ;
l2 = cote 2 s1 ;
13 = cote 3 s1 ;
14 = cote 4 s1 ;
*
*trac s1 ;
*
ttt = table ;
ttt.tipo = 'MPLY' ;
ttt. 1 = table ;
ttt. 1 . mail = s1 ;
ttt. 1 . felf = MOTS DKT ;
ttt. 1 . metrif = dire ;
ttt. 1 . dirrif = (lun1 0. 0.);
ttt. 1 . dirnor = (0. 0. lun1);
*
@laread ttt 'test02.dat';
*
vin1 = bloq l1 ux ;
vin2 = bloq s1 rota ;
vin3 = bloq p1 depl ;
vtot = vin1 et vin2 et vin3 ;
*
nn1 = (lun1 * 1.) * 1. ;
fft = frepart (nn1 0. 0.) 13 ;
*
tt2 = table 'LAMINATE_FAIL' ;
tt2.'CLIM' = vtot ;
tt2.'CHARG' = fft ;
tt2.'TYP_CRIT'= 'LPF';
tt2.'CRIT' = 'MAXSTRESS';
tt2.'ITERMAX' = 50 ;
*
* Trazione
*
pang = prog ; psig = prog ;

```



```
teta = 0. ;
nnn = 0 ;
repe ciclo ;
nnn = nnn + 1 ;
ttt . 1 . 1 . ang = teta ;
ttt . 1 . 2 . ang = (-1. * teta) ;
ttt . 1 . 3 . ang = teta ;
@lafail ttt tt2 ;
sx = tt2.'FMF' / 3. ;
mess 'angolo : ' teta ' sigma_x ' sx ;
pang = inse pang nnn teta ;
psig = inse psig nnn (sx/1000.) ;
si (teta > 9.9); teta = teta + 5. ; sinon ;
teta = teta + 2. ; finsi ;
si (teta > 90.); quitter ciclo ; finsi ;
menage ;
fin ciclo ;
*
ev1 = evol manu 'angolo' pang 'sig_x' psig ;
*
* Compressione
*
nn1 = (lun1 * 1.) * -1. ;
fft = frepart (nn1 0. 0.) 13 ;
*
tt2 = table 'LAMINATE_FAIL' ;
tt2.'CLIM' = vtot ;
tt2.'CHARG' = fft ;
tt2.'TYP_CRIT'= 'LPF';
tt2.'CRIT' = 'MAXSTRESS';
tt2.'ITERMAX' = 50 ;
*
pang = prog ; psig = prog ;
teta = 0. ;
nnn = 0 ;
repe ciclo ;
nnn = nnn + 1 ;
ttt . 1 . 1 . ang = teta ;
ttt . 1 . 2 . ang = (-1. * teta) ;
ttt . 1 . 3 . ang = teta ;
@lafail ttt tt2 ;
sx = tt2.'FMF' / 3. ;
mess 'angolo : ' teta ' sigma_x ' sx ;
pang = inse pang nnn teta ;
psig = inse psig nnn (sx/1000.) ;
si (teta > 9.9); teta = teta + 5. ; sinon ;
teta = teta + 2. ; finsi ;
si (teta > 90.); quitter ciclo ; finsi ;
menage ;
fin ciclo ;
*
ev2 = evol manu 'angolo' pang 'sig_x' psig ;
*
ev3 = evol manu (prog 0. 15. 30. 45. 60. 75. 90.)
(prog 150. 30. 15. 6. 5. 4. 4.);
ev4 = evol manu (prog 45. 60. 75. 90.)
(prog 17. 15. 17. 20.);
*
TAB1=TABLE;
TAB1.1=mot 'TITR Trazione';
TAB1.2=mot 'TIRR TITR Compressione';
TAB1.3='MARQ LOSA NOLI TITR Exp.tr' ;
TAB1.4='MARQ CROI NOLI TITR Exp.co' ;
DESS (EV1 ET EV2 ET EV3 ET EV4)
XBOR 0. 90. LOGY GRIL LEGE TAB1 ;
*
@excell ev1 'test02at.txt' ;
@excell ev2 'test02ac.txt'
```

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	⁹⁷ 82	

*

fin ;

Dati Materiale

1

7.8E6 2.6E6 0.25

1.3E6 0. 0.

0. 0. 0.

150.E3 150.E3 4.E3 20.E3 6.E3

1

3

1. 1. 0. 1

1. 0. 0. 1

1. -1. 0. 1

A. Miliozzi

ERG-SIEC-SISTRU

Sezione Sicurezza nucleare e Integrità STRUtturale

ENEA - CRE Casaccia

Via Anguillarese, 301

00060 S.M. di Galeria (Roma)

ENEA	Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili	Sigla di identificazione	Distrib.	Pag.	di
		CT-SBE-00003	L	⁹⁸ 82	

Lista di Distribuzione

Tavoni R.	ERG-SIEC	Bologna
Gherardi G.	ERG-SIEC	Bologna
Pezzilli M.	ERG-SIEC	Casaccia
Corsi F.	ERG-SIEC-SISTRU	Casaccia
Miliozzi A.	ERG-SIEC-SISTRU	Casaccia
De Luca A.	INN-NUMA	Casaccia